



## Силиконовая штукатурка BARANEK/KORNIK

- **Высоко эластичная и стойкая к ударам**
- **Гидрофобная**
- **Легко наносится**
- **Структура "барашек" или "короед"**
- **Паропроницаемая**
- **Защищенная биоцидным средством - Формула KOS-BUDPROTECT**

### ПРОДУКТ

ACRYLIT - это тонкослойная силиконовая штукатурка со структурой "барашка" или "короеда" для внутреннего и наружного применения, характеризующаяся высокой гибкостью, стойкостью к ударам и царапинам. Благодаря закрытой структуре не позволяет оседать загрязнениям. Штукатурка обогащена формулой KOSBUDPROTECT, которая защищает стены от прорастания грибов, водорослей и морских водорослей, а также слюдой и функциональным минералом, которые улучшают адгезию и стойкость штукатурки к загрязнениям. Доступна белого цвета и согласно палитре цветов Kosbud Color System.

Продукт соответствует стандарту ETA-11/0494

Сертификат ЕС № 2310-CPD-Z169

Продукт соответствует стандарту AT-15-7509/2013

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 76/10-ZKP-072-03

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ НК/В/0950/04/2011

### ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурка предназначена для отделки фасадов зданий с помощью ручного или механического нанесения. Штукатурка может быть использована на всех несущих основаниях из полимерных и минеральных материалов, а также в качестве отделочного покрытия, армированного сеткой (например, в системе Kosbud ST).

### ИНСТРУМЕНТЫ

Терка из нержавеющей стали, пластмассовая терка или штукатурный агрегат.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

#### Подготовка основания:

Основание должно быть плотным, крепким, чистым, очищенным от высолов и антиадгезионных средств. Старые, потрескавшиеся и отслаивающиеся слои следует обязательно удалить. Цементные, цементно-известковые штукатурки и т.д. должны быть выдержанными (28 дней от их выполнения). Клеевые слои, армированные сеткой, в системе теплоизоляции должны быть полностью высохшими, выдержанными минимум 3 дня с момента их выполнения. Для выравнивания впитывающей способности сухие основания следует загрунтовать грунтом GRUNLIT SL, колерованным под цвет штукатурки.

#### Подготовка продукта:

Acrylit поставляется в готовом к использованию виде. Непосредственно перед использованием все содержимое упаковки необходимо перемешать с помощью низкоскоростного смесителя до образования однородной консистенции.

### ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

К нанесению штукатурного покрытия следует приступать после соответствующей подготовки основания и полного его высыхания. Температура основания и окружающей среды во время нанесения и высыхания штукатурки должна находиться в диапазоне от + 5°C до + 25°C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Штукатурку не следует наносить при прямом солнечном освещении и дожде без применения защиты (сетки, тенты). Эти условия необходимо поддерживать, по крайней мере, в течение 48 часов после нанесения штукатурки. В этот период не допускается снижение температуры ниже + 5°C. Повышенная влажность воздуха в осенне-зимний период увеличивает время высыхания штукатурки. Несоблюдение этих правил или плохая подготовка основания может привести к обесцвечиванию штукатурки, в крайних случаях, к снижению прочности покрытия и его отслаиванию. Изделие содержит минеральные наполнители, в связи с этим рекомендуется использовать на данной плоскости материал из одной производственной партии. Выбирая цвет штукатурки следует учитывать указания, содержащиеся в палитре цветов, касающиеся стойкости цвета к УФ-излучению. Цвета с коэффициентом отражения ниже, чем 30%, не



**ACRYLIT SL Силиконовая штукатурка BARANEK/KORNIK**



# ACRYLIT SL

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



## Силиконовая штукатурка BARANEK/KORNIK

должны применяться на всей поверхности стен, а только как декоративные фрагменты фасада. Всякое вмешательство в состав продукта и смешивание его с продуктами других производителей не допускается. В случаях несоблюдения этих рекомендаций производитель не несет никакой ответственности.

### НАНЕСЕНИЕ

Acrylit SL следует наносить методом "мокрый по мокрому", слоем толщиной содержащейся крошки, с помощью гладкой терки из нержавеющей стали, а затем затирать круговыми движениями в одном направлении пластмассовой теркой. Следует таким образом распланировать работу, чтобы при одном подходе покрыть всю поверхность подготовленной стены, без рабочих перерывов. Acrylit SL в рабочей версии можно также наносить методом воздушного распыления. Параметры и размер сопла зависит от используемого устройства.

### РАСХОД

Зерно	Расход
1,0 мм	1,5-2,0 кг/м <sup>2</sup>
1,5 мм	2,3-2,8 кг/м <sup>2</sup>
2,0 мм	2,8-3,3 кг/м <sup>2</sup>

### ХРАНИЕНИЕ

Необходимо хранить в плотно закрытой, неповрежденной упаковке в сухом помещении и предохранять от влаги. Открытые упаковки следует плотно закрыть. Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

### УПАКОВКА

Ведро 25 кг

### НАДЗОР

Кроме текущего внешнего контроля продукт контролируется лабораторией компании KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY в соответствии с PN.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящая техническая карта продукта является действительной и заменяет собой все предыдущие. Вышеуказанные данные, рекомендации и советы основаны на наших самых лучших знаниях, исследованиях и опыте, и они даны добросовестно, в соответствии с правилами, принятыми в нашей компании, и у наших поставщиков. Предложенные способы обращения с материалом общепризнанны, но каждый из пользователей этого материала должен убедиться, всеми возможными способами, включая проверку конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности поставляемых материалов для достижения желаемых результатов. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственности за любые убытки, понесенные вследствие неправильного или ошибочного использования ее материалов. Дзеньковизна, 09.07.2013.

## ACRYLIT SL Силиконовая штукатурка BARANEK/KORNIK

