

## Декоративная штукатурка

### СВОЙСТВА

- Высокие декоративные качества
- Богатая палитра цветов
- Стойкость к атмосферным условиям
- Стойкость к загрязнениям
- Стойкость к лишайникам
- Стойкость к механическим повреждениям
- Легко наносится и обрабатывается
- Легко поддерживается в чистоте

### ПРОДУКТ

Stonehenge - это декоративная акриловая штукатурка, имитирующая натуральный гранит. Характеризуется высокой эластичностью, стойкостью к ударам и царапинам. Не поддается негативным воздействиям атмосферных условий. Легко наносится и обрабатывается, водорастворимая.

Продукт соответствует стандарту АТ-15-7509/2008 Сертификат ZKP ITB 76/10-ZKP-072-03 Продукт соответствует 15824:2009

### ФОРМА И СОСТАВ СМЕСИ

Жидкая композиция, содержащая: акриловое связующее вещество, полимерные модифицирующие добавки, гидроизоляционные средства и цветной минеральный наполнитель.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурка рекомендуется для выполнения декоративных и защитных покрытий в области цоколей, наземных частей зданий или внутренних зон с высокой эксплуатационной нагрузкой. Штукатурку можно наносить на все несущие минеральные и смоляные основания с соответствующей несущей способностью и адгезией.

### ИНСТРУМЕНТЫ

Терка из нержавеющей стали, пластмассовая терка, шпатель.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Плохо прилегающие, не связанные с основанием покрытия следует удалить. В случае значительных неровностей необходимо выполнить шпаклевку при помощи клеевого раствора Termoler-U, а в случае больших неровностей можно добавить строительную крошку. Таким образом подготовленную поверхность следует загрунтовать грунтом GRUNLIT-K. Подготовительные работы следует завершить не позднее, чем за 24 часа до нанесения штукатурки.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

#### Подготовка штукатурной массы:

Штукатурка поставляется в готовом к использованию виде. Нельзя сочетать её с другими материалами, разбавлять, загущать. Непосредственно перед применением массу необходимо перемешать только вручную (мастерком) для получения однородной консистенции. Нельзя использовать для этого мешалки или механических смесителей. Нельзя допускать пенообразования.

#### Нанесение массы и разглаживание штукатурки:

Массу следует наносить в виде слоя толщиной крошки с помощью гладкой терки из нержавеющей стали и одновременно выравнивать теркой из пластмассы, постоянно в одном и том же направлении. Излишки материала необходимо снять обратно в ведро и перемешать. Следует избегать неровностей и углублений, которые негативно влияют на эстетику и долговечность готовой поверхности. Не затирать. Инструменты непосредственно по окончании работ следует вымыть чистой водой.

### ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5<sup>0</sup>С до +25<sup>0</sup> С и относительной влажности воздуха ниже 80%. Поверхность штукатурки следует защищать от слишком быстрого высыхания (от слишком сильного ветра или



**STONEHENGE Декоративная штукатурка**

## Декоративная штукатурка

сильных солнечных лучей). Недавно нанесенную штукатурную массу необходимо предохранять от дождя до полного отверждения. При температуре около +20°C и относительной влажности около 65% время полного высыхания составляет ок. 24 часов. Повышенная влажность и низкая температура увеличивают время высыхания.

### РАСХОД

2,8-3,0 кг/м<sup>2</sup> при диаметре зерна 0,8-1,2 мм

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой, неповрежденной упаковке, в сухом месте, предохранять от влаги. Открытые упаковки следует плотно закрыть. Срок годности 12 месяцев.

### УПАКОВКА

Индивидуальная: ведра 5кг, 12,5кг, 25кг

### ПРИМЕЧАНИЯ

Продукт беречь от детей. При попадании в глаза срочно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Производитель не несет ответственности за убытки, понесенные в результате неправильного, или несоответствующего назначению, применения изделия.

### ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Работы следует выполнять в соответствии со строительным мастерством, строительными стандартами и правилами безопасности и охраны труда.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	Водная дисперсия синтетических смол с окрашенными минеральными наполнителями
плотность при 20°C	1,64г/см <sup>3</sup> ± 10%
температура воздуха и основания при использовании	От +5 до +25 <sup>0</sup> С
средняя толщина слоя после высыхания	ок. 1,5 мм
время схватывания в лабораторных условиях	20 ч
рабочее время	60 минут, в зависимости от погодных условий

Продукт соответствует стандарту PN-EN 15824:2010

Настоящая техническая карта продукта является действительной и заменяет собой все предыдущие. Продукт допущен к введению в оборот и широкому использованию в строительстве. Дзеньковизна, 12.08.2013.

## STONEHENGE Декоративная штукатурка

