

Фасадная силиконовая краска

- Исключительно устойчивая к атмосферным условиям
- Паропроницаемая и водоотталкивающая
- Матовая
- Обогащена формулой KOSBUDPROTECT

ПРОДУКТ

Снmurka-SL - это готовая к использованию, белая матовая краска, на основе силиконовой смолы, с повышенной устойчивостью к загрязнениям. Образует матовое, прочное и эластичное покрытие, устойчивое к щелочам, воздействию агрессивных веществ из загрязненного воздуха, полностью отталкивает дождь, имеет отличную укрывистость. Паропроницаемая, с нейтральным запахом. Доступна белого цвета и согласно палитре Kosbud Color System. ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ НК/В/0950/01/2011

ПРИМЕНЕНИЕ

СНMURKA-SL - идеально подходит для окраски любых минеральных оснований, поверхностей из натурального камня, для реставрации старых, несущих поверхностей из силиконовых штукатурок и красок, матовых красочных покрытий и дисперсионных штукатурок. Благодаря стойкости к загрязнениям и эффекту „самоочистения” особенно рекомендуется для использования в местах, особо подверженных загрязнениям т.е. вблизи дорог, в центрах городов, вблизи заводов. Она очень экономичная и легко наносится.

ИНСТРУМЕНТЫ

Кисть или валик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория блеска: G3 (матовая) Размер зерна: S1 (мелкое) Проницаемость водяного пара: V1 (большая) Проницаемость воды W24: W3 (маленькая) Толщина покрытия: E2 (>50 мм≤100 мкм)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Основание должно быть ровным, чистым, сухим, очищенным от пыли и средств, снижающих адгезию. В качестве грунтовки можно использовать силиконовый грунт - GRUNLIT-SL. Яркие цвета с большой насыщенностью цвета в силу своей природы не всегда обладают хорошей кроющей способностью. В связи с этим, рекомендуется выполнить грунтовочный слой близким цветом с хорошей кроющей способностью (лучше всего на основе белого). Готовую для использования краску следует тщательно перемешать. После соответствующей подготовки основания красить кистью, валиком до полного покрытия поверхности. Температура воздуха во время работ должна составлять от +5°C до +25°C. Не использовать при температуре ниже +5°C (кас. температуры окрашиваемого объекта). Наносить материал из одной производственной партии, а материалы

из двух разных партий тщательно между собой перемешать. ПРИМЕЧАНИЕ: Не красить во время попадания прямых солнечных лучей на окрашиваемую поверхность, при сильном ветре или во время опасности дождя.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность пригодна для повторного окрашивания через ок. 6-8 часов. Поверхность считается совершенно сухой по истечении ок. 24 часов. В случае более низкой температуры и более высокой влажности воздуха время высыхания может измениться.

РАСХОД

Около 0,2 – 0,3 кг/м² на один слой при гладком основании. В случае более шероховатых поверхностей соответственно больше.

ХРАНЕНИЕ

Необходимо предохранять от влаги и хранить в сухом помещении, на поддонах, в оригинальной упаковке. Открытые упаковки следует плотно закрыть. Остатки продукта следует перелить в меньшую ёмкость и плотно закрыть, хранить не дольше, чем 3 месяца. Срок годности 12 месяцев с даты изготовления

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Водой сразу после использования.

СНMURKA-SL Фасадная силиконовая краска



СНМURKA-SL

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



Фасадная силиконовая краска

УПАКОВКА

Ведро емкостью: 10л, 20л.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приведенная выше информация является описанием продукта. Относитесь к ней, как к общему руководству, написанному на основании наших исследований и практического опыта, которые не учитывают требования конкретного случая применения. Поэтому мы рекомендуем проведение пробных испытаний. Характеристики продукта могут немного измениться в отношении заявленного класса, что не оказывает заметного влияния на его потребительские свойства и обработку. Из представленной информации не следует подтверждение каких-либо претензий о возмещении ущерба.

Настоящая техническая карта продукта является действительной и заменяет собой все предыдущие. Продукт допущен к введению в оборот и широкому использованию в строительстве. Дзеньковизна, 10.07.2013.

СНМURKA-SL Фасадная силиконовая краска

