

## LOBASOL® HS 2K ImpactOil / ImpactOil Color



### Описание продукта

Двухкомпонентное отверждаемое масло на основе растительных масел, не содержит растворители.

### Область применения

Для пропитывающей первичной обработки напольных покрытий из древесины. Добавка отвердителя способствует ускоренному высыханию масла и улучшает его свойства так, что HS 2K ImpactOil можно использовать в помещениях с очень высоким уровнем нагрузки.

### Свойства

- 100 % сухой остаток – не содержит растворители
- естественная матовая оптика
- очень высокая устойчивость к образованию пятен под воздействием воды позволяет использовать масло в ванных комнатах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью
- повышенный коэффициент противоскольжения (группа R10) согласно нормам BGR 181 и стандарту DIN 51130
- простое, эргономичное нанесение позволяет избежать работы на коленях
- система нанесения за 1 день экономит рабочее время
- очень низкий расход

### Технические характеристики

<b>Артикул</b>	10610	<b>Расход материала</b>	30-60 г/м <sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности покрытия
<b>Объем упаковки</b>	Бесцветное 2,5 кг, 0,75 кг Цветное 0,75 кг	<b>Инструмент для нанесения</b>	
<b>Упаковка</b>	Коробка: 4 x 2,5 кг Паллета: 120 x 0,75 кг Коробка: 4 x 0,75 кг - включая отвердитель –	<b>Бесцветное</b>	Валик LOBATOOL Microfaser 60-80
<b>Хранение и транспортировка</b>	Срок хранения не менее 36 месяцев, масло не подвержено воздействию низких температур, не опасный груз согласно ADR	<b>Цветное</b>	Шпатель LOBATOOL Flächenspachtel
<b>GISCODE</b>	Ö 10+	<b>Обработка поверхности</b>	Бежевый пад LOBA Spezial-Pad
		<b>Время высыхания</b>	
		Можно ходить	через 12 часов
		Легкая нагрузка	через 24 часа
		Полная нагрузка	через 10 дней
		<b>Разбавители</b>	Не использовать. Масло полностью готово к применению.
		<b>Состав</b>	Модифицированные растительные масла, не содержащие свинец ускорители высыхания, алифатический полиизоцианат.

Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие материалы хранить в закрытых емкостях, остатки масла/воска в соединении со шлифовальной пылью, матерчатые тряпки смочить водой или хранить в закрытых ведрах, при необходимости произвести пожаробезопасную утилизацию, так как существует опасность самовоспламенения.

### Цвета (без гарантии конечного цвета)



## LOBASOL<sup>®</sup> HS 2K ImpactOil / ImpactOil Color

### Рекомендации по использованию:

- Перед началом работ постепенно довести масло 2K ImpactOil / ImpactOil Color до комнатной температуры (от +18°C до +25°C)
- Тщательно размешать материал
- Добавить в масло отвердитель в соотношении 10:1 и тщательно перемешать
- Рабочее время смеси HS 2K ImpactOil (бесцветное) составляет 2 часа, рабочее время смеси HS 2K ImpactOil Color (цветное) составляет 1 час
- Соблюдать общие указания по охране труда \*
- Соблюдать климатические условия \*
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений
- \* ) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL<sup>®</sup>

### Подготовка паркета и напольных покрытий из древесины:

Необходимо надлежащим образом отшлифовать поверхность паркета и тщательно удалить шлифовальную пыль (с помощью пылесоса). Поверхность паркета должна быть сухой и очищенной от остатков масла, жира, воска, силикона и старых слоев средств по уходу. Мы рекомендуем соблюдать указания, приведенные в тех.информации «Окраска паркета: всё зависит от шлифовки!», в особенности при использовании цветного масла.

### Нанесение масла HS 2K ImpactOil (бесцветное):

#### Нанесение валиком в помещениях с уровнем нагрузки от среднего до очень высокого

1. Нанести HS 2K ImpactOil бесцветное тонким слоем с помощью валика LOBATOOL Microfaser 60-80
2. Оставить на 1 час
3. Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad

### Нанесение масла HS 2K ImpactOil Color (цветное):

#### Нанесение шпателем в помещениях с уровнем нагрузки от среднего до очень высокого

1. Нанести масло HS 2K ImpactOil Color цветное с помощью шпателя, работая отдельными участками
2. Оставить на 20 минут
3. Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad
4. Нанести масло HS 2K ImpactOil Color цветное с помощью шпателя, работая отдельными участками
5. Оставить на 20 минут
6. Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad

### Нанесение масла с помощью пада на паркет с щелями и массивную доску с фаской:

1. Нанести масло HS 2K ImpactOil Color цветное непосредственно на бежевый пад LOBATOOL Spezial-Pad
  2. Используя однодисковую машину, нанести падом масло на поверхность
  3. Обработать поверхность новым (сухим) бежевым падом LOBA Spezial-Pad
  4. Высыхание в течение ночи
  5. Нанести масло HS 2K ImpactOil Color цветное непосредственно на бежевый пад LOBATOOL Spezial-Pad
  6. Используя однодисковую машину, нанести падом масло на поверхность
  7. Обработать поверхность новым (сухим) бежевым падом LOBA Spezial-Pad
- Детальную информацию об этой технике нанесения Вы найдете в разделе «Из опыта профессионалов»

### Дополнительные указания:

Нанесение масла шпателем возможно только на паркетные полы без щелей, так как попавшее в щели масло высыхает значительно дольше, чем на поверхности паркета.

Собственный цвет древесины, ее структура и пористость, а также правильность проведенной шлифовки оказывают большое влияние на получающийся в результате окрашивания цвет. Поэтому рекомендуется до начала работ нанести LOBASOL HS 2K ImpactOil Color на образец паркета, предоставленный заказчиком, и показать ему.

### Внимание!

Излишки масла необходимо полностью удалять при обработке поверхности однодисковой машиной. При нанесении масла на некоторые экзотические породы древесины возможно увеличение времени высыхания.

**Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL<sup>®</sup>.**