

## WAKOL D 3055 универсальная грунтовка для паркета

### Область применения:

Готовая к использованию дисперсионная грунтовка для обработки:

- Цементной стяжки
- Сульфата кальция стяжки
- Гипсовых стяжек
- Нанесением перед выравнивающими смесями и kleями для паркета



### Преимущества:

- Без растворителей
- Очень низкий уровень эмиссии
- Подходит для полов с подогревом

### Технические данные

**Сырьевая база:** полиуретановая дисперсия

**Время высыхания:** на цементных стяжках ок. 30 минут;  
на сульфата кальциевых стяжках и  
гипсовых плитах прибл. 2 часа;

**Очиститель:** вода в свежем состоянии

**Срок хранения:** 12 месяцев при комнатной температуре

**Температура хранения:** от + 5, чувствительна к морозу

**Расход:** 100 – 150 г/м.кв.

### Основание

Основание, а также климатические условия должны соответствовать стандартным нормам. Основание должно быть сухим, прочным, ровным, без трещин, загрязнений и вяжущих веществ. Поверхность должна бытьочно приклеена к основанию и технически правильно подготовлена к работе.

## **Использование**

Грунтовку перед использованием хорошо перемешать. Нанести велюровым или губка-валиком на поверхность, избегать загрязнений. Заключительную шпаклевку или работу с kleem проводить только после полного высыхания грунтовки, учитывать время высыхания.

## **Примечание**

Указанное время нанесения и высыхания соответствует температуре воздуха +20<sup>0</sup>C и относительной влажности 65%. Отклонение от данных климатических условий приводит к изменению времени нанесения и высыхания. При работе с kleem температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15<sup>0</sup>C. При холодной погоде необходимо довести температуру грунтовки до температуры в помещении.