



## LOBADUR WS Easy Prime

Быстросохнущая водная лак-грунтовка

### ОПИСАНИЕ

Быстросохнущая водная грунтовка, для нанесения валиком или шпателем, на почти все европейские и экзотические породы древесины. Обладает очень хорошей заполняющей способностью, легко наносится без наплывов, минимизирует поднятие древесных волокон, а также снижает тенденцию к склеиванию кромок у паркетных элементов при использовании лаков на водной основе. Таким образом, **WS Easy Prime** является универсальной грунтовкой для напольных покрытий.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Паркетные и деревянные напольные покрытия из европейских пород древесины.

Не разбавлять. Использовать прямо с банки.

Упаковка Жестяная банка 5 литров

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 12 месяцев. Транспортировка и хранение при температуре от +5 до +25 градусов С



### ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Поверхность должна быть хорошо отшлифована, чистой, без грязи, масел, воска, жира, силикона, пыли.

Хорошо взболтать перед использованием. Не выливать грунт прямо из банки на пол, грунт должен быть перелит в ведро.

Нанесение грунтовки шпателем нецелесообразно на реставрируемых старых полах с щелями, полах содержащих большое количество красящих веществ, таких как лиственница, пропаренный бук, маренный дуб, экзотические породы.

### ИНСТРУМЕНТ

Валики для нанесения лака LOBATOOL DeLuxe 120 или LOBATOOL из микроволокон 100 - 120. Шпатель LOBATOOL (из нержавеющей стали).

### СХЕМА НАНЕСЕНИЯ

**WS Easy Prime** наносится валиком, в один слой, или нанести 2-слоя **WS Easy Prime** шпателем крест накрест.

**WS Easy Prime** может покрываться всеми водными лаками **Loba**.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +20 градусов °С и относительной влажности воздуха 65% время высыхания между нанесением двух слоев шпателем составляет 30 минут. После нанесения грунтовки шпателем можно наносить слой лака примерно через 30 минут. После нанесения грунтовки валиком слой лака можно наносить примерно через 60 минут.

### РАСХОД

Валиком (в один слой) приблизительно 100-120 г/м.кв.

Шпателем: первый слой примерно 40г./м.кв.(25 м2/л), второй слой примерно 20г./м.кв.(50 м2/л).

LOBADUR®



LOBADUR®

### **ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

Очистить все инструменты немедленно водой. Не допускать попадания остатков продукта в сточные воды. Дать высохнуть и выбросить с промышленными отходами.

### **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

При работе с **Lobadur WS Easy Prime**, нужно придерживаться стандартных норм предосторожности, на рабочем месте, запрещается: есть, пить, курить. Попавшие на кожу и одежду остатки грунтовок - смыть водой. В особых мерах предосторожности, таких как пожар и взрывы необходимости нет. Следует проветривать рабочее помещение во время работы, но избегать сквозняков.

### **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ**

При попадании материала на кожу, смыть мылом и промыть обильным количеством воды. Полоскание глаз водой в течении 10 мин. При попадании во внутрь - пить обильно воду, не вызывая рвоты. Обратиться к врачу.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее опыта и последних научных разработок. Эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае применения наших продуктов покупателям не по прямому назначению или с нарушением технологии