



LOBADUR WS EasyFinish

однокомпонентный водный лак на полиуретан-акрилатной основе

ОПИСАНИЕ

Высококачественный, универсальный в применении, однокомпонентный водный лак на полиуретан-акрилатной основе. По прочности его можно сравнить с двухкомпонентными продуктами. Благодаря своей превосходной эластичности лак пригоден также для нанесения на пробковые напольные покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Паркет и напольные покрытия из древесины с уровнем нагрузки от среднего до высокого. Лак имеет высокий коэффициент противоскольжения и пригоден для нанесения на покрытия спортивных залов в сочетании со специальным средством по уходу LOBACARE Parkettglanz. Помещения с большим количеством посетителей - офисы, детские сады, школы, магазины, а также помещения с большой нагрузкой на напольные покрытия.



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

В закрытой заводской упаковке - 12 месяцев. Хранение и транспортировка при t от + 5 C до +25C.

Упаковка 5л.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ

Поверхность должна быть хорошо отшлифованной, сухой, без масла, жира, воска, силикона и пыли. Влажность материала < 12 %, комнатная температура должна соответствовать от 15°C до 25°C, относительная влажность от 40% до 75%, температура материала от 18°C до 25°C.

LOBADUR WS EasyFinish перед использованием хорошо перемешать или встряхнуть.

Не лить лак на пол из канистры. Для этого рекомендуется использование **LOBATOOL** спец. ведра с полиэтиленовым мешком-вкладышем.

ИНСТРУМЕНТ

Валики для нанесения лака **LOBATOOL DeLuxe 120** или **LOBATOOL** из микроволокон 100 - 120.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовить покрытие и нанести грунтовку. Время высыхания грунтовки в соответствии с технической информацией о применении грунтовки. Нанести валиком 1 слой лака. После высыхания и промежуточной шлифовки нанести последний слой лака.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЛИФОВКА

В течении 24 часов можно работать без промежуточной шлифовки, по истечении суток - лакировать только со шлифовкой. Перед нанесением последующего слоя лака вся поверхность должна быть ровно отшлифована. После каждой шлифовки тщательно удалить пыль.

LOBADUR®



ВРЕМЯ СУШКИ При нанесении слоя валиком следующий слой можно наносить через 4-6 часов, через 24 часа можно подвергать лёгким нагрузкам. Окончательная прочность достигается спустя 5 дней. До истечения этого срока не рекомендуется влажная уборка и стелить ковры.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Валиком около 100-120 г/м² (1 л - 8-12 м²)

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА Сразу же очистить водой. Не допускать поступления остатков лака в сливные отверстия. Дать высохнуть и выбросить с промышленными отходами.

СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ При работе с **LOBADUR WS EasyFinish** следует соблюдать обычные меры предосторожности: на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить. В противном случае использовать защитные перчатки. Обеспечить хорошую вентиляцию. Попавшие на кожу или одежду остатки лака - смыть водой. Сменить загрязнённую одежду. В особых мерах предосторожности в отношении пожара и взрыва нет необходимости. Следует проветривать рабочее помещение во время работы и сушки, но избегать сквозняков.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ При попадании лака на кожу, промыть обильным количеством воды и мыла. Полоскание глаз обильно водой в течении 10 минут. При попадании вовнутрь - пить обильно воду, не вызывая рвоты. Обратиться к врачу.

LOBADUR[®]