

LOBADUR WS EasyFill Plus

Водная шпаклевка



ОПИСАНИЕ

Водное вяжущее средство для приготовления шпатлевочной массы посредством смешивания с древесной пылью. Прекрасная альтернатива для всех содержащих растворители продуктов. Отличительным признаком этой шпатлевочной массы является оптимальная адгезия, способствующая хорошему сцеплению и заполнению щелей при очень быстром высыхании.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Имеет очень маленький расход (на 50% меньше, чем у содержащих растворители продуктов) и прекрасную заполняющую способность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для заполнения щелей и мелких повреждений на уложенных паркетных и деревянных напольных покрытиях.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Не разбавлять. **LOBADUR WS EasyFill Plus** готов к применению.

УПАКОВКА Канистры 5л, 1л.

ХРАНЕНИЕ В закрытой заводской упаковке - 12 месяцев. Хранение и транспортировка при t от + 5 C до +25 C



НАНЕСЕНИЕ **LOBADUR WS EasyFill Plus** перемешивается, как можно мельче, с древесной пылью соответствующего вида дерева до образования пасты. При использовании грубых древесных опилок возможность заделки самых мелких щелей не гарантируется. Перед последней шлифовкой пасту следует нанести на всю поверхность покрытия. Чем мельче используемая древесная мука, тем лучше будет наноситься шпаклёвка и прочнее будет её сцепление с деревом.. При щелях большего размера или при повреждениях древесного покрытия после высыхания первого слоя при необходимости следует нанести второй. Окончательную шлифовку следует производить после высыхания. Следует полностью ошлифовать шпаклевку с поверхности деревянного покрытия, т.к. при лакировке её остатки могут вызвать образование пятен. Для последующего покрытия подходят все виды водных лаков **LOBADUR**.

ВРЕМЯ СУШКИ

В зависимости от размеров щелей примерно через 1-2 часа можно производить шлифовку. Покрывать водными лаками **LOBADUR** можно не ранее чем через 2 часа. Наносить лаки **LOBADUR** на растворителях можно только после полного высыхания (в течение ночи).

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход в зависимости от количества и величины щелей и повреждений. Для нового мозаичного паркета ок. 50 г/м²

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Сразу же очистить водой. Не допускать попадания лака в сливные отверстия. Дать высохнуть и выбросить с промышленными отходами.

LOBADUR®



LOBADUR®

СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с **LOBADUR WS EasyFill Plus** следует соблюдать обычные меры предосторожности: на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить. В противном случае использовать защитные перчатки. Обеспечить хорошую вентиляцию. Попавший на кожу или одежду лак - смыть водой. Сменить загрязнённую одежду. В особых мерах предосторожности в отношении пожара и взрыва нет необходимости.

Следует проветривать рабочее помещение во время работы и сушки, но избегать сквозняков.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

При попадании лака на кожу, промыть обильным количеством воды и мыла.

Полоскание глаз обильно водой в течении 10 минут.

При попадании вовнутрь - пить обильно воду, не вызывая рвоты.

Обратиться к врачу.

УХОД

См. инструкцию **LOBA** средства по уходу за деревянными полами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее опыта и последних научных разработок. Эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае применения наших продуктов покупателем не по прямому назначению или с нарушением технологии.