



## LOBADUR WS DUO ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ВОДНЫЙ ЛАК НА БАЗЕ ПОЛИУРЕТАНА

### ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный водный лак на основе полиуретана. Привлекает превосходным соотношением цены с производительностью и многообразием своего использования.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Предназначен для помещений с очень высоким уровнем нагрузки. Высокая стойкость к воздействию химических веществ и высокая износостойчивость. Дополнительный вариант "anti-slip" с повышенным коэффициентом противоскольжения.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Помещения с очень большим количеством посетителей- рестораны, магазины, кафе, лестницы, коридоры и т.п.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание опасных веществ: Отвердитель содержит изоцианаты и может вызвать раздражение при контакте с кожей.

Растворитель: Не растворять. Лак готов к применению.

Упаковка: Комбинированная упаковка 5.5л (5кг), согласно пропорции смешивания (10:1).

Хранение: В закрытой заводской упаковке - 12 месяцев.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**Смешивание:** Тщательно потрясти канистру с массой, после чего добавить в канистру отвердитель (в соотношении 10:1) и снова очень хорошо потрясти. Если необходимо смешать меньшее, чем целая канистра количество лака, то части лака и отвердителя нужно тщательно взвесить (возможно использование специальных измерительных емкостей LOBA). В канистре с массой оставлен необходимый объем для отвердителя. Время выработки готовой лаковой смеси - не менее 2-х часов.

**Нанесение:** Поверхность паркета должна быть тщательно отшлифованной, сухой и не содержать остатков масла, жира, воска и древесной пыли. Влажность дерева <12%, температура воздуха в помещении - от +15° до +25°С, относительная влажность воздуха - от 55 до 75%, температура лака - от +18° до +25°С.

**Паркет и напольные покрытия из древесины:** Подготовить покрытие и нанести грунтовку. Время высыхания грунтовки в соответствии с технической информацией о применении грунтовки. Нанести валиком 1 слой лака. После высыхания и промежуточной шлифовки нанести последний слой лака.

**Покрытие из пробки:** Покрытие из пробки можно покрывать лаком только после полного отверждения клея. На покрытие из необработанной натуральной пробки нанести валиком три слоя лака. После нанесения первого слоя высыхание в течение ночи, перед нанесением последнего слоя произвести промежуточную шлифовку. Для покрытий из пробки обработанных в заводских условиях следует соблюдать указания производителя. После промежуточной шлифовки нанести

LOBADUR®



### **ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЛИФОВКА**

Для достижения хорошего контакта между слоями лака нанесение каждого последующего слоя может производиться в течение 24-х часов без, а по истечении этого срока - только с применением промежуточной шлифовки. Используя промежуточную шлифовку перед нанесением последнего слоя лака, необходимо получить оптически однородную поверхность. После каждой шлифовки поверхность паркета следует хорошо пылесосить.

### **ГРУНТОВКИ**

LOBADUR WS Easy Prime, LOBADUR Prima Seal; LOBADUR HS Globa Seal.

### **ВЫСЫХАНИЕ**

После нанесения слоя валиком следующий слой можно наносить через 4-6 часов. Через 4-6 часов по покрытию можно осторожно ходить, спустя 24 часа после нанесения последнего слоя покрытие может подвергаться легким нагрузкам, окончательную твердость лак приобретает спустя 8-10 дней. До истечения этого срока не следует проводить влажной уборки и укладывать ковры.

### **РАСХОД**

Валиком в один слой - 100- 120 г/кв.м., ( 8-10 кв.м. на 1 кг)

### **ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

Водой сразу по окончании работ. Не выливайте остатки лака в канализацию, высохший лак утилизируется со строительным мусором.

### **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

Даже при работе с водными лаками необходимо соблюдать обычные меры предосторожности - в помещениях, где проводятся работы, не разрешается есть, пить и курить. Требуется хорошо проветривать помещения, избегая сквозняков, использовать перчатки, грязную рабочую одежду - менять. Лак не требует особых мер пожарной безопасности.

### **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ**

Попавший на кожу лак удалить под струей воды, после чего промыть этот участок с мылом. При попадании лака в глаза промывать водой не менее 10 минут. При попадании вовнутрь - пить много воды, не вызывая рвоту. Обратиться к врачу.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее опыта и последних научных разработок. Эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае применения наших продуктов покупателем не по прямому назначению или с нарушением технологии.