LOBADUR WS VIVA, LOBADUR WS LIFE

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ВОДНЫЙ ЛАК

ОПИСАНИЕ

Универсальный в применении однокомпонентный лак на водной основе. Характеризуется хорошей устойчивостью к воздействию химических веществ и к выгоранию под воздействием солнечных лучей. Прост и надежен в применении.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Помещения с обычной нагрузкой- частные дома и квартиры. При нанесении одного дополнительного слоя может использоваться в помещениях с высокой нагрузкой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Рекомендации по нанесению на паркет и напольные покрытия из древесины:
Тщательно встряхнуть емкость с лаком.
Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Валики для нанесения лака LOBATOOL DeLuxe 120 или LOBATOOL Microfaser 100 - 120.

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность паркета должна быть тщательно отшлифованной, сухой и не содержать остатков масла, жира, воска и древесной пыли. Влажность дерева <12%, температура воздуха в помещении - от +15° до +25°С, относительная влажность воздуха - от 55 до 75%,температура лака - от +18° до +25°С.

Подготовить покрытие и нанести грунтовку. Время высыхания грунтовки в соответствии с технической информацией о применении грунтовки. Нанести валиком 1 слой лака. После высыхания и промежуточной шлифовки нанести последний слой лака.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЛИФОВКА

В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более ровной.

ВЫСЫХАНИЕ

После нанесния слоя валиком следующий слой можно наносить через 4-6 часов. Через 4-6 часов по покрытию можно осторожно ходить, спустя 24 часа после нанесения последнего слоя покрытие может подвергаться легким нагрузкам, окончательную твердость лак приобретает спустя 8-10 дней. До истечения этого срока не следует проводить влажной уборки и укладывать ковры.

РАСХОД

Валиком в один слой - 100- 120 г/кв.м., (8-10 кв.м. на 1 кг)

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Водой сразу по окончании работ. Не выливайте остатки лака в канализацию, высохший лак утилизируется со строительным мусором.

LOBADUR®

LOBADUR®

РАЗБАВИТЕЛЬ

Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться. Чтобы продлить время нанесения лака при неблагоприятных климатических условиях, можно добавить в него до 5% специального средства LOBADUR WS Argo.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Даже при работе с водными лаками необходимо соблюдать обычные меры предосторожности - в помещениях, где проводятся работы, не разрешается есть, пить и курить. Требуется хорошо проветривать помещения, избегая сквозняков, использовать перчатки, грязную рабочую одежду - менять. Лак не требует особых мер пожарной безопасности.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Попавший на кожу лак удалить под струей воды, после чего промыть этот участок с мылом. При попадании лака в глаза промывать водой не менее 10 минут. При попадании вовнутрь - пить много воды, не вызывая рвоту. Обратиться к врачу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее опыта и последних научных разработок. Эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае применения наших продуктов покупателем не по прямому назначению или с нарушением технологии.