



SILIRUB AQ

Дата: 23/04/14

Технические данные:

Основа	Полисилоксан
Консистенция	Паста
Механизм отверждения	Влажностная полимеризация
Образование поверхностной пленки	Около 7 минут (20°C/65% отн. влажности)
Скорость отверждения	2 мм в сутки (20°C/65% отн. влажности)
Твердость по Шору А	25±5
Плотность	1,03 г/см ³
Максимальная деформация	25%
Термостойкость	От – 60 °С до +180 °С
Упругое восстановление	>90%
Модуль упругости	0,48 Н/мм ² (DIN 53504)
Прочность на отрыв	2,00 Н/мм ² (DIN 53504)
Удлинение до разрыва	800% (DIN 53504)

Описание продукта:

Silirub AQ – высококачественный, эластичный, однокомпонентный шовный герметик на основе силикона для сборки аквариумов и террариумов

Характеристики:

- Очень легкое нанесение
- Стойкость цвета, УФ-стойкость
- Остается эластичным после полимеризации
- Очень хорошая адгезия ко многим материалам
- Абсолютно нейтрален после полимеризации

Области применения:

- Сборка и ремонт стеклянных аквариумов и террариумов
- Склеивание стеклянных изделий и конструкций

Упаковка:

Цвет: прозрачный, черный

Упаковка: туба 310 мл

Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +25 °С.

Поверхности:

Типы: Стекло

Подготовка: Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи. Химической подготовки не требуется.

Мы рекомендуем перед применением клея проводить собственные тесты на совместимость

Инструкция по применению:

Метод: выдавливающий пистолет

Температура применения: от +1 °С до +35 °С

Очистка: с помощью уайт-спирита, непосредственно после нанесения

Выравнивание: мыльным раствором до образования поверхностной пленки

Ремонт: с помощью Silirub AQ

Рекомендации по безопасности:

Стандартная промышленная техника безопасности.

Примечания:

Несмотря на то, что Silirub AQ является уксусным силиконовым герметиком, продукт не ядовит для животных после полимеризации. Таким образом, с его помощью можно собирать любые типы аквариумов и заселять их любыми видами рыб.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание



SILIRUB AQ

Дата: 23/04/14

Подходит только для аквариумов, построенных в соответствии с DIN 32622: максимальный размер до 200×60×60 см, с использованием стекла достаточной толщины.

Во избежание выгибания стекла используйте достаточную поддержку.

Минимальная толщина клеевого шва должна составлять 1 мм.

Не заполняйте аквариум водой до полной полимеризации герметика.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание