

Шпатлевка Bona Mix&Fill

Технический паспорт

Mix & Fill - связующее вещество на водной основе, предназначенное для смешивания со шлифовальной пылью для получения шпатлевки необходимого цвета и консистенции. Mix & Fill используется для заполнения швов, трещин и других незначительных дефектов на деревянных полах до 2 мм в ширину. Продукт совместим со всеми лаками и маслами фирмы Bona.



- Совместим со всеми лаками и маслами фирмы Bona
- Не содержит вредных растворителей
- Отсутствие неприятного запаха
- Заполняет трещины, но не провисает
- На водной основе, но антикоррозионный (без пятен ржавчины)
- Быстро сохнет
- Легко шлифуется
- Всегда необходимый цвет шпатлевки

Технические данные

Тип:	Акрилатная дисперсия
ЛОС:	10 г/литр
Соотношение смеси:	Смешать до состояния "каши"
Время высыхания:	Время до начала шлифовки около 20 минут в зависимости от ширины и глубины заполнения.*
Применяемые инструменты:	Нержавеющий шпатель
Расход:	Примерно 1 литр на 10 м.кв. в зависимости от глубины и ширины заполнения
Безопасность:	Не классифицируется
Чистка:	Протереть инструмент от остаточного материала, очищать с минимальным количеством воды. Высушенный материал может быть удален механически или при помощи воды.
Срок хранения:	1 год с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение / транспортировка:	Температура не должна опускаться ниже +5°C или превышать +25°C при хранении и транспортировке.
Утилизация:	Высохшие остатки утилизируются обычным образом, как строительный мусор. Жидкие остатки материала не следует сливать в канализацию.
Размер упаковки	3 x 5 литров (44 коробки на поддоне) 10 x 1 литру (50 коробок на поддоне)

* при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 60%

Подготовка

Перед заполнением швов, трещин и др. убедитесь, что поверхность чистая, сухая. Пол должен быть отшлифован. Окончательная шлифовка должна производиться абразивом с зернистостью 100-120. Пыль от окончательной шлифовки должна быть сохранена для замешивания шпатлевки. Во время нанесения и сушки температура в помещении и продукта не должна быть ниже +13 °C.

Применение

Примечание: Тщательно встряхнуть перед использованием.

Mix&Fill следует смешать нержавеющей шпателем с пылью от окончательной шлифовки до получения необходимого цвета и вязкости. Шпатлевка должна быть нанесена по всей поверхности пола. Широкие швы и трещины могут потребовать дополнительного нанесения шпатлевки. Обратите внимание на то, что шпатлевка не подходит для заполнения швов и трещин шириной более 2 мм. Время высыхания примерно 20 минут, однако время высыхания может быть увеличено в зависимости от глубины заполнения.



Bona[®]

Шпатлевка Bona Mix&Fill

Технический паспорт

После высыхания Mix&Fill поверхность пола должна быть снова отшлифована используя абразивный материал или систему Bona Scrad с зернистостью 100-120. Пол может быть покрыт любым лаком или маслом фирмы Bona.

Уход

Bona Mix&Fill всегда должен быть покрыт лаком или маслом для того, чтобы получить защиту от влаги и предотвратить изменение цвета.



Bona[®]