



Alpina Direkt Auf Rost

Альпина Прямо на ржавчину

Альпина Директ ауф Рост

Альпина Прямо на ржавчину

Специальная эмаль для антикоррозионной защиты железа и стали. Для внутренних и наружных работ - для длительной защиты от ржавчины.



10 оттенков

КРАТКИЙ ОБЗОР

размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Назначение:

цветная эмаль на алкидной основе для антикоррозионной защиты железа и стали. Для внутренних и наружных работ. Создает свето- и цветостойкое покрытие. Обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. Предназначена для нанесения на чистые и заржавевшие поверхности.

свойства:

адгезионная грунтовка, защита от коррозии и финишная эмаль "три в одном". Высокая степень укрывистости, максимальная стойкость к атмосферным явлениям, грязеотталкивающие свойства, простота в нанесении. Быстро высыхает. Слабый запах при нанесении и высыхании. Без содержания ароматических углеводородов, соединений свинца и хрома.

пригодные подложки:

Железо и сталь (кроме оцинкованных подложек)
Прочные старые лакокрасочные покрытия (кроме акриловых эмалей, красок и порошковых покрытий).
Не подходит для поверхностей с постоянной водной и/или химической нагрузкой.

цветовые тона/ колеровка:

Белый; черный (RAL 9005); зеленый; серебряный; золотистый (RAL 1036); темно-коричневый (RAL 8011); синий (RAL 5010); красный (RAL 3000); желтый (RAL 1021); слоновой кости (RAL 1015)
Всего 10 цветов.

Время высыхания/ Температура применения: :

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие сухое на поверхности через 3-4ч. Нанесение следующего слоя или материала через 6-8 часов.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

степень глянца:

гляnceвая (серебрянный и золотистый оттенок - шелковисто-гляnceвая)

инструмент :

Наносить краскопультom, кистью или валиком для алкидных эмалей.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

способ нанесения

перед использованием тщательно перемешать. Нанести эмаль в 2-3 слоя. При наружном применении нанести 3 слоя, для внутренних работ достаточно 2 слоя. Технологический перерыв между слоями краски: 6-8 час.

Температура основания во время нанесения и высыхания эмали должна быть не более 35°C.

расход:

примерно 90-120 мл/м² на 1 слой в зависимости от шероховатости основания и способа нанесения. Реальный расход определяется пробным нанесением.
Для достижения оптимальных антикоррозионных свойств необходимо контролировать расход материала.

структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой:

Alpina Прямо на ржавчину без разбавления.

промежуточный и финишный слой:

Alpina Прямо на ржавчину без разбавления.

состав:

алкидная смола, уайт-спирит, пигмент, минеральные наполнители, добавки, антикоррозионный пигмент.
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/i): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 500 г/л ЛОС.



Alpina Direkt Auf Rost (Альпина Прямо на ржавчину)

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить поверхность от загрязнений. При необходимости подшлифовать и обеспылить. Основание после очистки должно быть прочным и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Металлические поверхности

Очистить поверхность от рыхлой ржавчины. Прочную ржавчину можно не удалять, обеспылить и обезжирить поверхность.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Покрyтия лаками, эмалями, с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрyтия заматовать и обеспылить. Предварительно протестировать подложку на совместимость с **Alpina Прямо на ржавчину** пробным нанесением.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. Не курить. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Технические рекомендации по состоянию на февраль 2014 г.

Настоящие технические рекомендации составлены на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта.

яркий
белый
RAL 9016

золотистый
RAL 1036



серый
RAL 7040

серебряный
RAL 9006

слоновая
кость
RAL 1015

желтый
RAL 1021

красный
RAL 3000



бордовый
RAL 3005

темно-
коричневый
RAL 8011

шоколадно-
коричневый
RAL 8017

зеленый
мох
RAL 6005

синий
RAL 5010

черный
RAL 9005