



Lasur für Holzfassaden

Alpina Лазурь для деревянных фасадов - в желаемом Вами оттенке древесины

Описание продукта:

тонкослойная лазурь для наилучшего сохранения текстуры дерева и отличной защиты от атмосферных воздействий и влаги (не отслаивается) снаружи помещений. Уменьшает поражение грибками и водорослями - для обеспечения длительного срока защиты деревянных фасадов.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л; 10л

Преимущества продукта:

Отличная атмосферо- и влагостойкость
Превосходно освежает цвет
Идеально сохраняет текстуру дерева
Очень стойкая, безупречно держится на поверхности

Свойства:

материал обеспечивает прекрасную защиту всех пород древесины за счёт водоотталкивающих свойств и стойкости к ультрафиолетовому излучению.
Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины.
Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

Пригодные подложки:

Древесина обладающая впитывающей способностью. Подложка должна быть чистой, обладающей несущей способностью, свободной от разделяющих субстанций. При наружных работах влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород - 15%.

Цветовые тона/ колеровка:

компьютерная колеровка система ColorMix в оттенке дерева.
Необходимая УФ-защита обеспечивается только после компьютерной колеровки.

Степень глянца:

шелковисто-матовый

Инструмент / температура / нанесение:

Наносить кистью, валиком, тщательно втирая в поверхность древесины с последующим втиранием. **Нельзя распылить.** Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% нанесение следующего слоя через 8 часов.

Нанесение и расход:

Перед применением лазурь тщательно перемешивать. Полностью удалить загрязнения, непрочные старые покрытия и поврежденную древесину. Перед применением и в процессе работы лазурь тщательно перемешивать. С помощью кисти нанести лазурь при температуре не ниже +5°C, чтобы она впиталась в поверхность древесины. Для обеспечения оптимальной долговечности необходимо предварительно обработать поверхности грунтовкой Alpina Grundierung für Holz в 1 слой. Лазурь следует наносить в 2 слоя. Для идеальной защиты древесины рекомендуется нанести еще 1 слой лазури через 12 мес. Продукт можно применять только на фасадных поверхностях и заколерованым. На торцевые стороны и на кромки наносить продукт поперёк волокон 2-3 раза слой за слоем до насыщения.
Расход: примерно 100 мл/м² на 1 слой, примерно 100 мл/м² на 1 слой, может сильно отличаться в зависимости от сорта дерева, типа распила и подготовки.

Структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой снаружи:

Alpina Grundierung für Holz неразбавленно

промежуточный слой и финиш:

Alpina Lasur für Holzfassaden неразбавленно.

Для идеальной защиты древесины рекомендуется нанести еще 1 слой лазури через 12 мес.

Состав:

алкидная смола, уайтспирит, средство для защиты дерева, добавки. Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. Af): 700 г/л. Данный продукт содержит не более 630 г/л ЛОС. Данный продукт попадает под действие норматива ЕС №528/2012, он содержит биоцидное вещество: пропиконазол (CAS 60207-90-1).

Lasur für Holzfassaden

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Поверхность очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить. Посеревшие, ветхие поверхности отшлифовать до здорового слоя с несущей способностью и тщательно очистить.

Покрытия с плохой несущей способностью

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	снаружи	прошлифовать / очистить	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Lasur für Holzfassaden	Alpina Lasur für Holzfassaden
Прочные старые покрытия	снаружи	прошлифовать/ щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Lasur für Holzfassaden	Alpina Lasur für Holzfassaden

Расход

	Нанесение кистью	Окувание	Нанесение краскопультом
мл/м ²	80-100	100-120	100-120

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. Не курить. Избегать вдыхание паров/ аэрозолей. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит бутаноноксим, пропиконазол. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 455_BY по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

Иностранное унитарное предприятие «Диском», ул. Лейтенанта Рябцева, 110, ВУ-224025, г. Брест, Беларусь, тел.: +375 162 29 80 70; факс: +375 162 29 85 52; e-мэйл: info@alpina-farben.by; сайт: www.alpina-farben.by