



Разбавитель EPOZINC R-59

TU BY 600112981.056-2014

- > хорошая растворяющая способность
- > высококачественные европейские компоненты
- > улучшает свойства разбавляемых материалов EPOZINC

Краткий обзор

Назначение Для разбавления цинконаполненных грунтовок EPOZINC PRIMER и грунт-эмали EPOZINC COAT, а также для очистки оборудования и инструмента для их нанесения.

Состав Ксилол, этилацетат.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Внешний вид - однородная прозрачная жидкость без посторонних включений	
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, не менее	10
Плотность при температуре (20 ± 0,5) °С, г/см ³	0,86-0,90

Упаковка 1 л, 5 л, 10 л, 200 л.

Технология применения

Применение Разбавитель вводить непосредственно перед применением, добавляя небольшими порциями при постоянном перемешивании до получения нужной консистенции, в количестве до 5 % от массы цинконаполненных материалов, а также в процессе работы в случае быстрого испарения растворителей и нарастания вязкости лакокрасочного материала. Рекомендуемые рабочие вязкости и температура применения разбавляемых материалов – согласно требованиям на разбавляемые материалы.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение Разбавитель транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла. Рекомендуемая температура хранения до 30 °С, рекомендуемая температура применения – согласно требованиям на разбавляемый материал.

Меры предосторожности БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! Не допускать попадания продукта в водоемы, канализацию и почву. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. Не курить. Использовать резиновые перчатки. Использовать взрывобезопасное оборудование, освещение, искробезопасный инструмент. Тушить распыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой с мылом.

Утилизация отходов После использования разбавителя пустую тару плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по обращению и утилизации разбавителя – в паспорте безопасности.

Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования и хранения).

Дополнительная документация Свидетельство о гос. регистрации ВУ.50.51.01.008.E.000292.04.15

Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.073-2015

Контактная информация Отдел развития и продвижения промышленных материалов:
 телефон: +375 (29) 660 25 34, 660 30 23, 660 66 81, 698 16 92
 e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
 телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
 e-mail: zakaz@mav.by