



Alpina Эмаль Универсальная белая

Эмаль белая по дереву и металлу для покрытий внутри и снаружи.



белый

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Назначение:

Алкидная белая эмаль для дерева и металла с отличной укрывистостью для создания прочного и долговечного покрытия внутри и снаружи помещения. При необходимости возможно применение на минеральных поверхностях внутри помещения.

Свойства:

Создает гладкую, устойчивую к царапинам поверхность. Эмаль усилена полиуретаном, что обеспечивает создание эластичного покрытия, стойкого к ударам и атмосферным воздействиям. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

Пригодные подложки:

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из дерева, металла и твердого ПВХ внутри и снаружи помещения. При необходимости также можно окрашивать минеральные поверхности, цементные штукатурки, бетон, гипсокартон, стеклообои внутри помещения.

Цветовые тона/ колеровка:

белый;
колеруется вручную с помощью концентратов Alpina Tint.

Время высыхания/ Температура применения:

При температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% поверхность сухая «от пыли» через 8 ч. Нанесение следующего слоя возможно через 12 часов.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

Степень глянца:

глянцевая и *шелковисто-матовая
*По СТБ EN 13300-2011 среднеглянцевая

Инструмент:

Наносить краскопультом, кистью или валиком для алкидных эмалей.

Инструменты после использования очистить разбавителем "Alpina", уайт-спиритом или сольвентом.

Способ нанесения:

перед использованием тщательно перемешать. Нанести эмаль в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести грунтовку Alpina Грунтовка по дереву или Alpina Grundierung für Metall.

Расход:

80–120 мл/м² на один слой. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой:

Alpina Grundierung für Metall без разбавления
или

Alpina Грунтовка по дереву без разбавления

промежуточный и финишный слой:

Alpina Эмаль универсальная без разбавления.

При необходимости (нанесение распылением) непосредственно перед нанесением добавить разбавитель "Alpina" не более 10% от массы продукта, затем тщательно перемешать до однородности продукта.

Состав:

модифицированная алкидная смола, уайт-спирит, пигменты, наполнители, функциональные добавки, сиккативы.
Содержание летучих органических веществ (ЛОС): < 500 г/л.
Содержит: алифатические и ароматические углеводороды, циклические соединения < 2 % ароматические вещества, изобензофуран-1,3-дион, 2,4-диизоцианат-1-метилбензол, 2-бутанон оксим, кобальт бис (2-этилгексанат), 2,5-фурандион, соли металлов.

Alpina Эмаль универсальная белая

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить поверхность от загрязнений. При необходимости

Металлические поверхности:

Очистить поверхность от рыхлой ржавчины ручной или машинной шлифовкой, обеспылить и обезжирить. Загрунтовать продуктом **Alpina Grundierung für Metall**.

Новые деревянные конструкции:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смола и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем. Древесину снаружи грунтовать материалом **Alpina Грунтовка по дереву**.

Твердый ПВХ:

Поверхности из ПВХ замотать и обеспылить.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью,

Покрyтия лаками, эмалями, с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрyтия замотать и обеспылить. Предварительно протестировать подложку на совместимость с **Alpina Эмаль универсальная белая** пробным нанесением.

Цементные штукатурки и бетон:

На чистые слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрyтие **Alpina Эмаль универсальная белая**. Нормальные или сильно впитывающие основания предварительно прогрунтовать материалом **Alpina Грунтовка Специальная Интерьерная**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Меры предосторожности:

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировке продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. При использовании - не курить, не принимать пищу. Использовать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей, может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды, может вызывать раздражение и аллергическую реакцию. ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА, может вызывать необратимые последствия. При попадании осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Не вызывать рвоту! Немедленно обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Более полная информация по безопасному обращению находится в паспорте безопасности продукта и на сайте компании.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: 3 года в закрытой оригинальной упаковке с даты изготовления.

Утилизация:

Утилизацию отходов проводить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

ТИ № ВУ_210_SB по состоянию на сентябрь 2018

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.