

# МАСЛО-ВОСК «СИГМА-ТЕРРАСА»



НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ



## ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТЕРРАС И БЕСЕДОК

РАСХОД: 1 ЛИТР НА 11 М<sup>2</sup> НА ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

### СВОЙСТВА:

- Создан на основе натуральных масел и восков.
- Создаёт износостойкое покрытие.
- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства.
- Защищает от воздействия УФ – лучей.
- Возможна обработка поверхностей из любых пород древесины.
- Не содержит искусственных растворителей.
- Легко тонируется в любой оттенок.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

обрабатываемую поверхность необходимо основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль. Предварительная шлифовка наждачной бумагой либо шлифовальной машиной с зерном 60-80, затем легкая ручная шлифовка зерном 100-120 для удаления поднятого ворса (для более подробной информации смотрите таблицу 1). Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °С до +25 °С.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

выполнять покрытие можно двумя способами: холодным или горячим. Первый вариант более простой, во втором значительно выше степень впитываемости. Использовать можно любой подходящий способ в зависимости от области применения, микроклиматических условий и собственных предпочтений. Перед применением состав следует тщательно перемешать, а в случае тонировки периодически перемешивать в процессе работы, т. к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары. Холодный способ: наносить экономно при помощи ветоши

методом втирания, либо тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной. Излишки удалить безворсовой тканью через 20-30 минут. Второй слой следует наносить аналогичным способом через 12 часов (в случае применения цветного масло-воска – через 24 часа, а в качестве второго слоя использовать бесцветный масло-воск «Сигма-Терраса»).

Горячий способ: масло-воск разогреть на паровой бане до 80 °С наносить экономно при помощи ветоши методом втирания, соблюдая равномерность толщины. Излишки удалить безворсовой тканью через 20-30 минут. Второй слой следует наносить аналогичным способом через 12 часов (в случае применения цветного масло-воска – через 24 часа, а в качестве второго слоя использовать бесцветный масло-воск «Сигма-Терраса»).

Поверхность может использоваться с обычной нагрузкой по истечении 24 часов. Максимальная прочность достигается по истечении 7 дней.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

до 24 часов при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

### СОСТАВ:

натуральные растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр.

ТАБЛИЦА 1

Наименование древесины	Предварительная шлифовка	Чистовая шлифовка	Браширование
ХВОЯ	60-80	120	+
ЛИПА	100-120	-	-
ДУБ	60	100	+
ЛИСТВЕННИЦА	60	100	+
БУК	60	100	-
БЕРЕЗА	60-80	100-120	-



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЕРРАС, БЕСЕДОК, ЗАБОРОВ, САДОВОЙ МЕБЕЛИ

**ОБЪЕМ БАНОК: 0,25 л, 1 л, 3 л.**

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Массовая доля нелетучих веществ: 98 %;  
 Физическое состояние: вязкая жидкость;  
 Вязкость: не менее 64 с по ВЗ-4;  
 Плотность: 0,8–0,9 г/см<sup>3</sup>;  
 Запах: легкий (после высыхания отсутствует);  
 Цвет: в зависимости от ассортиментной позиции.

### РАСХОД:

1 литр на 11 м<sup>2</sup> на однослойное покрытие.

**ТУ 2332-017-27793862-2015**

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

хранить в недоступном для детей месте! Использовать индивидуальные средства защиты. Необходимо следовать инструкции соблюдения правил пожарной безопасности на рабочем месте. Ветошь и другие текстильные материалы, пропитанные составом, сразу после использования необходимо погрузить в ёмкость с водой из-за опасности самовозгорания.

### УТИЛИЗАЦИЯ:

в целях сбережения окружающей среды не допускается попадание продукта в канализацию, водоёмы, почву. Сухую пустую тару необходимо утилизировать как бытовой отход.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

по окончании работ инструмент промывают мыльным раствором.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

хранить в плотно закрытой таре в сухом и прохладном месте.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет с даты изготовления.

### ЦВЕТА:

001 БЕСЦВЕТНЫЙ	006 КЛЁН	011 ДУБ	016 РОЗОВЫЙ	021 ИНЕЙ	026 МОККО
002 БЕЛЫЙ	007 КОНЬЯК	012 ВЕНГЕ	017 ВИШНЯ	022 АРГЕНТУМ	027 ЧЁРНЫЙ
003 БЕЖЕВЫЙ	008 ОРЕХ	013 ГРАФИТ	018 КРАСНЫЙ	023 САПФИР	028 САХАРА
004 САВАННА	009 ПАЛИСАНДР	014 ПЕРСИК	019 ТАЙГА	024 АКВАМАРИН	029 ТОПАЗ
005 ОХРА	010 ШОКОЛАД	015 ТИК	020 КЕДР	025 БИРЮЗА	