

# Паспорт качества

Геосетка дорожная СД Протэкт 20/40

Дата изготовления: август 2019 г.

Партия №: 6

Объем партии: 1600 м<sup>2</sup>

Продукция изготавливается согласно СТО 80696777.018-2018.

№ п/п	Наименование показателя	Методы испытаний	Нормативное значение	Результат испытаний
1	Упаковка и маркировка	визуальный контроль на соответствие с СТО	соответствие	соответствует
2	Качество поверхности, цвет - <b>черный</b>	визуальное сравнение с образцом-эталоном	соответствие	соответствует
3	Длина намотки рулона, м	СТО 80696777.018-2018	50,0±1,0	50,5
4	Ширина полотна, м		4,0±0,05	4,0
5	Прочность при растяжении, кН/м, не менее – в продольном направлении – в поперечном направлении	ГОСТ 55030	20	20,40 20,70
6	Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более – в продольном направлении – в поперечном направлении		20	19,1 18,9

Начальник ОКК

Будаева М.В.

