

DIAMANT Грунт

Готовая к применению водно-дисперсионная акриловая грунтовка для впитывающих оснований для внутренних и наружных работ

Описание материала

Назначение:

Уменьшает и выравнивает впитывающую способность подложек и укрепляет их, повышает адгезию последующих покрытий.

Свойства:

- Большая глубина проникновения;
- Хорошо укрепляет осыпающиеся поверхности;
- Готовая к применению;
- Экологичная;
- Водоразбавляемая;
- Удобна в применении.

Плотность:

ок. 1,02 г/мл

Размеры упаковки:

2,5; 5; 10 л

Цвет:

Прозрачный в сухом виде.

Состав:

Дисперсия акриловых сополимеров, вода, модифицирующие добавки.

Хранение:

В сухом, прохладном, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке не менее 2 лет.

Указания по безопасности:

Продукт следует хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промойте их водой. Не допускайте попадания продукта в водоемы. Более подробная информация указана в техническом паспорте продукта.

Утилизация отходов:

Во вторичную переработку сдавать только пустые емкости. Жидкие остатки материала можно утилизировать как отходы красок на водной основе, высохшие остатки – как высохшие краски или как бытовой мусор.

Технология нанесения

Пригодные подложки:

Минеральные основания, например известково-цементные, цементные, гипсовые штукатурки, бетон, керамический и силикатный кирпич.

Подготовка подложки:

Полностью удалите мох, растения, об-

ветшальные покрытия и отложения грязи с помощью водоструйной обработки или путем сухой механической очистки.

После очистки подложка должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих веществ и обладать несущей способностью.

Применение:

DIAMANT Грунт готова к применению. Перед использованием перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом.

- Для эффективного проникновения грунтовочного средства в основание рекомендуется наносить щеткой (макловицей) с легким давлением.
- На сильно впитывающих основаниях целесообразно наносить грунтовку дважды. При этом можно разбавлять грунтовку на 2 % водой.
- После высыхания ни в коем случае, не должна создаваться блестящая пленка (пробная выкраска).
- Сразу после использования инструмент очищать водой.

Расход:

ок. 150 мл/м² на один слой;

Указания

Температура обработки:

Температура материала, окружающего воздуха и подложки должна составлять не менее 5°C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %.

Продолжительность сушки:

При 20°C и 65% относительной влажности воздуха:

Устойчивость к дождю - через 2 ч

Перекрашивание - через 5 ч.

Более низкие температуры и повышенная влажность воздуха увеличивают продолжительность сушки.

Техническая консультация

В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся на практике основания и технологии их покрытия.

Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации целесообразно консультироваться с нами. Мы с удовольствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.

