

# Sylitol-Plus

**Матовая силикатная фасадная краска в соответствии со стандартом DIN 18363, СТБ EN 1062**



## Описание продукта

### Область применения

**Sylitol-plus** является готовым к применению материалом на силикатной основе для окраски минеральных фасадных оснований и содержит в качестве связующего вещества жидкое калиевое стекло с органическими стабилизаторами. **Sylitol-plus** соответствуют по своему составу стандарту DIN 18363, абз. 2.4.1., т. е. содержит не более 5% органических составляющих. **Sylitol-plus** образует белые и цветные высокоукрыстые минеральные покрытия, стойкие к атмосферным воздействиям; обладает светостойкой пигментацией и высокой степенью диффузии.

### Свойства

- атмосферостойкая;
- хорошо защищает от дождя;
- способность к диффузии углекислого газа и водяного пара;
- с двойным окраинением – усиленная кварцем;
- обладает хорошей адгезией, благодаря окраинению с минеральными подложками;
- очень легко наносится;
- невоспламеняется, A2 согласно стандарту DIN 4102
- группа горючести Г1
- подходит для легких штукатурных систем утепления с любым видом утеплителя
- колеруется машинами ColorExpress

### Упаковка

10 л.

### Цвет

белый, может применяться без колерования

**Sylitol-plus** колеруется машинным способом в системе ColorExpress во все цветовые тона популярных на рынке цветовых коллекций, а также База 1 колеруется вручную полнотоновыми красками Histolith Volltonfarben. При самостоятельном колеровании вручную, для предотвращения получения различных цветовых оттенков, рекомендуется перемешивать сразу все количество требуемого материала и перед применением проверять на точность соответствия требуемому тону. На основаниях связанных между собой и находящихся на одной плоскости применять материал только одной производственной партии (см. номер серии на упаковке). Сочным интенсивным оттенкам присуща ограниченная укрывистость. Поэтому при таких оттенках рекомендуется предварительно наносить кроющее покрытие на белой базе, заколерованной в наиболее приближенный к финишному оттенок. Возможно потребуется второй слой.

### Степень глянца

Матовая, G<sub>3</sub>

### Хранение

В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков. Вскрытые упаковки следует хранить хорошо закрытыми. Хранить материал только в пластиковой упаковке. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке: 12 месяцев.

### Технические параметры

**По стандарту DIN EN 1062:**



■ Максимальная величина зерна:	< 100 мкм, S <sub>1</sub>
■ Плотность:	Прибл. 1,5 г/см <sup>3</sup>
■ Толщина сухого слоя:	100–200 мкм, Е3
■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха s <sub>d</sub> H <sub>2</sub> O:	< 0,14 м, (высокий), V <sub>1</sub>
■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха s <sub>d</sub> CO <sub>2</sub> :	Класс по проницаемости диоксида углерода (С): C <sub>0</sub> (высокий)
■ Водопроницаемость (w):	≤ 0,07 [кг/(м <sup>2</sup> · час <sup>0,5</sup> )] (низкая), W <sub>3</sub> ;

## Дополнительные продукты

Sylitol 111 Konzentrat  
Sylitol-Minera  
Sylitol GrundKonzentrat  
Sylitol Rapid

## Применение

## Подходящие подложки

Основания должны быть прочными, чистыми, сухими и без разделяющих субстанций. Продукт предназначен для окрашивания фактурных минеральных оснований, средне- и крупнозернистых штукатурных поверхностей, а также 1 слойного ремонтного окрашивания гладких фасадных поверхностей. Для 2 слойного нанесения силикатной фасадной краски по особенно гладким основаниям используйте пожалуйста продукт Sylitol-Finish 130.

## Подготовка подложки

Чтобы получить покрытия, равномерные по цветовым оттенкам, следует выровнять впитывающую способность основания. Поверхности штукатурок, получаемых набрызгом, после грунтования составом Sylitol Grund-Konzentrat /вода, разбавленного в соотношении 2 : 1, требуют нанесения валиком промежуточного слоя, выравнивающего структуру и выполняемого материалом Sylitol-Minera. На поверхности штукатурок, прошедших фазу многочисленных исправлений и покрытых небольшими трещинами, требуется нанесение от 1-го до 2-х промежуточных слоев, осуществляемых с использованием материала Sylitol-Minera.

Во избежание образования заметных стыков при обработке больших площадей следует использовать достаточное количество маляров, а нанесение осуществлять методом «мокре по мокрому».

**Новые штукатурки растворных групп Р Ic, Р II и Р III:**

Новые штукатурки следует окрашивать, как правило, через 2-4 недели, после достаточного их выдерживания при температуре около 20 °C и относительной влажности воздуха 65%. При неблагоприятных погодных условиях, вызванных, например, дождем и ветром, продолжительность сушки штукатурного слоя соответственно увеличивается.

**Мелящиеся штукатурки:**

На поверхностях с мелением, или на поверхностях с так называемым омеленным слоем, снижающим адгезию, следует провести его удаление флюатированием с использованием продукта Histolith® Fluat, а затем промыть поверхность.

**Штукатурки со спекшейся коркой:**

Спекшуюся корку, распознаваемую по ее слабоблестящей поверхности, следует удалить флюатированием с использованием продукта Histolith® Fluat, а затем промыть поверхность.

**Устранение дефектов штукатурки:**

При устранении открытых трещин и ремонте поврежденных поверхностей штукатурки следует обратить внимание на то, чтобы ремонтный раствор соответствовал по своему типу и структуре старой штукатурке.

Для ремонта штукатурки особенно хорошо подходят готовые сухие строительные растворы на основе трассо-известково-цементного состава. Места, где было проведено исправление дефектов, должны перед окраской хорошо сцепиться и просохнуть. Все отремонтированные участки следует покрыть флюатированием продуктом Histolith® Fluat и промыть. При этом следует обратить внимание на то, чтобы флюатирование выходило на 1-2 ширины кисти за участок ремонта. На больших участках, где необходимо устраниить дефекты штукатурки, следует всегда флюатировать всю поверхность (старая и новая штукатурка), а затем промывать ее.

**Старые минеральные покрытия:**

Прочно сцепленные старые лакокрасочные покрытия следует очищать сухим или влажным способом.

Сильно обветренные и более не обладающие прочным сцеплением лакокрасочные минеральные покрытия удаляются соответствующим механическим методом и вся поверхность после этого хорошо промывается струей воды. Затем очищенная поверхность грунтуется концентратом Sylitol Grund-Konzentrat, разбавлением водой в соотношении 2 : 1.

**Старые покрытия на основе дисперсионных красок, не обладающие несущей способностью:**

Удалить без остатка подходящим механическим методом.

Очищенные впитывающие основания прогрунтовать составом Sylitol-Minera или Minera Universal. Протравленные, сильно впитывающие основания прогрунтовать упрочняющей грунтовкой Sylitol Grund-Konzentrat, разбавив ее в соотношении 2 : 1 водой. Промежуточное покрытие производится материалом Sylitol-Minera или Minera Universal.

**Старые матовые покрытия на основе дисперсионных красок, обладающие несущей способностью:**

Удалить загрязнения и легкое меление струей воды под давлением, или другим подходящим методом, с соблюдением законодательных предписаний. Промежуточное покрытие производится материалом Sylitol-Compact и заключительный слой краской Sylitol-plus.

**Штукатурки с песчаной осыпью на поверхности:**

Произвести обработку поверхности щеткой, насухую, а затем промыть всю площадь струей воды под давлением, с соблюдением законодательных предписаний.

**Старые прочные штукатурки растворных групп Р Ic, Р II и Р III:**

Загрязненные поверхности очистить вручную или машинным методом, с соблюдением законодательных предписаний, например, струей воды под давлением, после чего загрунтовать очищенную поверхность составом Sylitol Grund-Konzentrat, разбавив ее в соотношении 2 : 1 водой.

Штукатурки, имеющие повреждения водорослями или грибками, следует очистить струей воды под давлением, с соблюдением законодательных предписаний, и обработать в соответствии с инструкцией, материалом Capatox. При необходимости использовать специальную краску с фунгицидом и альгицидом типа ThermoSan.

**Штукатурки теплоизоляционных систем на минеральной и силикатной основе:**

Загрязненные поверхности и поверхности, поврежденные водорослями, очистить струей воды под давлением, с соблюдением законодательных предписаний, с небольшим давлением, при необходимости с применением чистящего средства. Штукатурки, имеющие повреждения водорослями или грибками, обработать составом Capatox, в соответствии с инструкцией. При необходимости произвести окрашивание материалом с фунгицидным и альгицидным действием типа ThermoSan.

**Кладка из силикатного кирпича:**

Для окрашивания подходят только кладка из морозостойкого кирпича без чужеродных включений и пигментных вкраплений, таких как песок или глина. Швы должны быть выполнены без трещин и не должны содержать никаких герметиков или других субстанций, снижающих адгезию. Высолы удалить сухим способом с помощью щетки.

Все поверхности с мелением, или поверхности с так называемым омеленным слоем, следует обработать с использованием средства Histolith® Fluat, а затем промыть поверхности.

**Обработка кладочных камней:**

Природные строительные камни должны быть прочными, сухими и освобождены от всех высол и разрушений. Природные строительные камни, имеющие на поверхности следы выветривания и разрушений, должны быть укреплены перед нанесением краски многократной обработкой средством Histolith® Steinfestiger. Загрязненные камни очистить струей воды под давлением, с соблюдением законодательных предписаний. Ремонт поверхности камней следует производить не штукатурным раствором, а материалами, являющимися заменителями камней. Места, где было проведено исправление дефектов, должны иметь хорошее сцепление, а перед окрашиванием обработаны флюатированы и промыты.

**Капиллярный подсос влаги:**

Фасадные покрытия разрушаются из-за поднимающейся по капилярам влаги. Длительная защита покрытия достигается за счет создания в стене гидроизолирующей горизонтальной отсечки. Последующую хорошую и длительную защиту покрытия обеспечивает применение системы санирования, например, программа Histolith® Trass-Sanierputz.

## Метод нанесения

Валиком, кистью или распылителем (Airless).

**Безвоздушное нанесение (Airless):**

Угол напыления: 50°–50°

Форсунка: 0,025–0,031"

Давление при распылении: 150 – 180 бар

При нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать и пропустить через сито.

## Структура покрытия

Грунтовочное покрытие: в зависимости от подложки (см. "Подготовка подложки");

Промежуточное покрытие: Sylitol-plus, при необходимости добавить 5–10% грунтовки Sylitol Grund-Konzentrat.

Заключительное покрытие: Sylitol-plus, при необходимости разбавить макс. 3% грунтовкой Sylitol Grund-Konzentrat.

## Расход

Прибл. 150–200 мл/м<sup>2</sup> на один проход на гладких основаниях. На шероховатых основаниях расход будет соответственно больше.

Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Условия применения	<b>Нижний температурный предел при нанесении и высыхании:</b> НЕ производить работы при температуре воздуха и основания ниже +8 °C, а также в дождь, туман, по наледи, под прямыми солнечными лучами и сильном ветре.
Сушка/время сушки	При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %: 12 часов до нанесения последующего слоя; через 24 часа покрытие становится стойким к дождю. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Чистка инструментов	После применения сразу промыть водой, при необходимости использовать моющие средства. Во время перерывов в работе инструменты следует погрузить в краску или в воду.
Замечание	<p>Не производить обработку под прямыми солнечными лучами, дождем, при чрезвычайно высокой влажности воздуха (сырости, при конденсате, образующемся при тумане) или сильном ветре. При необходимости следует укрыть подмостки сетчатым тентом. Проявлять осторожность при опасности заморозков. Неподходящими в качестве оснований для нанесения являются лакокрасочные покрытия, основания с высолами, полимерные материалы и древесина. Не подходит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды. На поверхностях с малым уклоном проследить за тем, чтобы был обеспечен безупречный сток воды. При наличии темных оттенков механическое воздействие приводит к появлению светлых следов (царапин) на поверхности. Это является свойством, специфичным для всех матовых фасадных красок.</p> <p>На плотных, холодных основаниях или при замедлении просыхания, обусловленного погодными условиями, на поверхности покрытия могут возникнуть желтоватые/прозрачные, слегка блестящие и липкие следы потоков вспомогательных веществ, вызванных влажностной нагрузкой (дождь, конденсат, туман). Эти вспомогательные вещества являются водорастворимыми и удаляются самостоятельно достаточным количеством воды, например, после многочисленных сильных дождей. Это не оказывает негативного влияния на качество просохшего покрытия. Если же все же будет проводиться непосредственная обработка покрытия, то следы потоков/вспомогательных веществ следует предварительно замочить, а затем, после небольшого времени воздействия, смыть без остатка. Дополнительное грунтовочное покрытие наносится средством CapaGrund Universal. При выполнении покрытия при подходящих климатических условиях эти следы потоков не образуются.</p> <p>Следы ремонта на поверхности зависят от многих факторов и в связи с этим неизбежны.</p>

**Совместимость с другими материалами:**

Чтобы достичь специальных свойств, продукты семейства Sylitol нельзя использовать/ смешивать с другими материалами.

**Меры по защите смежных поверхностей:**

Тщательно защитить смежные с окрашиваемой поверхности в особенности такие как стекло, керамику, лаковые покрытия, клинкер, натуральный камень, металл, натуральную или покрытую лазурью древесину. Брызги следует сразу же смыть чистой водой. При сильном ветре и особенно при нанесении роликом или распылителем, подмостки следует укрыть тентом.

**Конструктивные меры:**

Выступающие конструкции, такие, как карнизы, подоконники, верхние ряды каменной кладки и т.д., должны быть надлежащим образом конструктивно защищены, чтобы предотвратить образование загрязнений или сильное пропитывание стены влагой.

**Поверхности с высолами:**

При нанесении покрытий на поверхности с высолами длительная адгезия не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию под красочным слоем.

**Замечание**

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в местах, недоступных для детей.  
Защищать глаза и кожу от попадания брызг краски. При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву. Тщательно укрыть смежные с окрашиваемой поверхности. Брызги на лаках, стекле, керамике, металле, натуральном камне сразу же промыть водой. Более подробные сведения представлены в памятке по безопасности.

Утилизация

Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или как бытовой мусор.

Кат. А/с: макс. 40 г/л ЛОС (2010). Этот продукт содержит макс. 10 г/л ЛОС.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Жидкое калиевое стекло, дисперсия на основе акриловой смолы, минеральные пигменты и наполнители, вода, добавки.

Декларация состава

См. паспорта безопасности.

Подробные информации

## Техническая консультация

В данном печатном издании не рассматриваются все виды оснований, применяемых на практике, и их обработка. При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию обращайтесь за консультациями к компании Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада дать консультацию по конкретным условиям объекта.

## Центр обслуживания

e-mail: info@caparol.by

г. Брест: +375 (162) 55 97 17 | г. Минск: + 375 (17) 207 46 00

г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 | г. Витебск: +375 (212) 63 54 45

г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 | г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

## Техническая информация F196R NOE . состояния на: Май 2019 \*

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: [www.caparol.by](http://www.caparol.by)

**Иностранные унитарные предприятия "Диском", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.:+375 162 55 97 17 • факс:+375 162 55 97 18 • Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) • e-mail: info@caparol.by**