

Dupa-Haftgrund

Эффективная адгезионная и закрепляющая грунтовочная краска для фасадных работ.

Не содержит ароматические углеводороды.



Описание продукта

Область применения	Белая пигментированная специальная грунтовочная краска для поверхностей фасадов. Предназначена для оснований со старыми лакокрасочными покрытиями, удаленными механически, но не полностью и имеющих меление. Также применяется при предварительной обработке минеральных оснований с легкой осыпью и старых лакокрасочных покрытий перед последующим окрашиванием и нанесением покрытий Duparol, например Duparol, Duparol-W, Duparol Universal-Fassadenfarbe.
Связующее	Возможно применять иные финишные материалы, однако их совместимость с Dupa-Haftgrund должна быть испытана на объекте пробным нанесением. Грунтовка может применяться на теплоизолирующих композиционных системах с полистирольной теплоизоляцией и на штукатурках, содержащих полистирол.
Упаковка	Синтетическая смола, растворенная в органических растворителях.
Цвет	10 л
Степень глянца	Белая. Возможна только заводская колеровка продукта.
Хранение	Матовая.
Технические параметры	В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков. ■ Плотность: прибл. 1,2 г/см ³

Применение

Подходящие подложки	Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими и прочными. Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650 "Основания и их предварительная подготовка".
Структура покрытия	Способ применения/ Разбавление: Для сильно-впитывающих оснований разбавление макс. на 20%, для плотных невпитывающих оснований макс. на 10% материалом Dupa-Putzfestiger. На нормальных и слабо впитывающих основаниях обработку производить в неразбавленном виде. Для нанесения использовать кисти и валики, стойкие к растворителям.
Расход	В зависимости от впитывающей способности основания и степени разбавления 180-220 мл/м ² . Точный расход и степень разбавления определяются путем пробного нанесения на объекте.



Условия применения	Нижний температурный предел при обработке и высыхании: Можно производить обработку и на морозе, если основание сухое и свободно от наледи. Рекомендуется применять до 0°C.
Сушка/время сушки	При +20 °C и относительной влажности воздуха 65% поверхность готова к последующей обработке не ранее, чем через 12 часов. При более низких температурах и большей влажности следует соответственно соблюдать более продолжительное время высыхания.
Инструменты	Нанесение покрытия осуществляется с помощью кистей, валиков, стойких к растворителям. Нанесение распылением с помощью подходящих безвоздушных распылителей. Не применять распылители на сжатом воздухе.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты сразу после применения промыть растворителем Disbon 419 , возможно применение нитрорастворителя (не использовать внутри помещений).
Нанесение безвоздушным методом (Airless)	Угол напыления: 60° Форсунка: 0,029" Давление при распылении: 50 – 60 бар
Замечание	Дать прогрунтованным поверхностям хорошо просохнуть перед последующей обработкой (при 20 °C, не менее 12 часов; при более низких температурах - соответственно больше, при необходимости - несколько дней), так как растворители, содержащиеся в покрытии, диффундируют внутрь покрытия и приводят к появлению запаха. Совместимость с другими лакокрасочными материалами: Грунтовку Dura-Haftgrund нельзя смешивать с другими материалами.

Замечание

Указания для безопасного применения	Легко воспламеняема. Раздражает органы дыхания. Опасность серьезных повреждений глаз. Повторный контакт может привести к шершавости или трещинам на коже. Пары могут стать причиной сонливости и помрачения сознания. Ядовит для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вредное воздействие. Не допускать попадания в руки детей. Емкости следует держать плотно закрытыми и хранить их в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Продукт следует хранить на удалении от источников воспламенения. Не курить. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Следует пользоваться защитными очками/маской для лица. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультom. При попадании в глаза немедленно промыть водой и проконсультироваться с врачом. При проглатывании рвоту вызывать нельзя. Немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу упаковку или этикетку от упаковки. Использовать только на открытом месте или в хорошо проветриваемом помещении! Не допускать попадания в канализацию/ водоемы или в почву. Содержит пропан-1-ол, 2-метил-1-пропанол, N,N"-этан-1,2-диилбис(12-гидроксиоктадекан-1-амид).
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Тару с остатками продукта следует сдавать на приемный пункт для старых лаков.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Для данной категории (кат. A/h): 750 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 490 г/л ЛОС.
Код продуктов ЛКМ	GISCODE: BSL40
Декларация состава	Полимеризационная смола, карбонат кальция, спирты, диоксид титана, силикаты, вода, добавки.
Центр обслуживания	e-mail: info@caparol.by г. Брест: +375 (162) 55 97 17 г. Минск: + 375 (17) 207 46 00 г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 г. Витебск: +375 (212) 63 54 45 г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

Техническая информация 735-1 - состояние на: Декабрь 2019 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Иностранное унитарное предприятие "Дискон", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.: +375 162 55 97 17 • факс: +375 162 55 97 18 • Internet: www.caparol.by • e-mail: info@caparol.by