

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Быстросохнущая алкидная грунтовка. Образует быстросохнущую защитную пленку с коррозионной стойкостью, стойкостью к внешним воздействиям и хорошей адгезией.

Он матовый, через 7 дней после высыхания на воздухе демонстрирует хорошую устойчивость к моющим маслам и топливам.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в качестве грунтовки для покрытия сельскохозяйственных машин, строительного оборудования, станков, мелких деталей, гусениц и т. Д.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦИКЛЫ

Наносить с помощью традиционных пистолетов и безвоздушного оборудования. Чтобы получить наилучшую адгезию и наилучший антикоррозионный эффект, рекомендуется наносить грунтовку на пескоструйный или очищенный от жира, ржавчины и накипи материал.

Используйте грунтовку для отделки нитроэмалью или быстросохнущей синтетической эмалью. Окрашивание этими эмалями можно проводить в течение 16-24 часов после нанесения..

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной упаковке: 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код	Int. метод	Спектр	Ссылка метод
P / CL060	вязкость (D 4/25 °C) (ы):	80 - 100	
P / CL090	Конечный удельный вес (кг / л):	1,350 - 1,390	UNI EN ISO 2811-1: 2003
P / CL120	Нелетучее содержание (мас. / Мас.) (%) 3 ч при 105 ° C	61,0 - 64,8	UNI EN ISO 3251
P / CL125	Нелетучее содержание (об. / Об.) (%)	38,7 - 41,1	
P / CL140	Расчеты ЛОС (гр / л): (100-нон % летучего -Water%) xSGx10	473 - 545	
P / CL143	1 мкм Теоретическая распространенность (м2 / кг):	254 - 328	
P / CL141	Теоретическая эмиссия (гр / м2): при 1 мк толщина	1,21 - 1,34	
P / CL210	Содержание воды (%):	0,0 - 0,0	
P / CS010	Толщина сухой пленки (мкм):	30 - 40	UNI ISO 2178
P / CC050	Блеск 60 ° :	0,0 - 15,0	UNI EN ISO 2813: 2014

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Для нанесения рекомендуется разбавить продукт 15-25% нашего нитрорастворителя.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ИСПЫТАНИЯ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ

Беспыльная сушка	15-20 минут
Сенсорная сушка	40-60 минут
Через сушку	24 часов

Содержание этого листа относится к продукту, нанесенному путем разбавления, когда это предусмотрено, разбавителями INVER.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Информация, содержащаяся в этом документе, основанная на доказательствах и надежных методах, не может считаться исчерпывающей.

Эта информация актуальна на дату выпуска данного паспорта, поэтому находится под пользователем

ответственность за проверку актуальности данных, представленных на этом листе, на дату выпуска продукта.

Пользователь под свою ответственность должен соблюдать все существующие положения по гигиене и безопасности и должен проверять каждый раз, когда характеристики и конкретный и надлежащий способ использования продукта обуславливают, что соблюдение положений не находится под непосредственным контролем производителя.

Производитель не гарантирует и не несет никакой ответственности за ущерб, который может возникнуть в результате неправильного использования продукта или за ущерб, возникший после его распространения.