

Технические характеристики

Однокомпонентный на водной основе тонированный восковый лак для мебели и внутренних изделий из древесины. Изначально предназначенный для использования на сосне, применяется для покрытия одним слоем. Для более гладкого покрытия рекомендуется последующее легкое шлифование (P320-P400). Быстрая сушка и экологические преимущества.

Технические данные

Цвет:	<i>Тонированный белый</i>	Связка:	<i>воски, акриловая дисперсия</i>
Сухой остаток:	<i>49 %</i>	Растворитель:	<i>Вода</i>
Плотность:	<i>1.19 г/мл</i>	Огнеопасность:	<i>Нет</i>
Вязкость:	<i>55-70 сек. при 23°C DIN 4</i>	Чувствительность к низким температурам:	<i>Да</i>
		Срок хранения: (при 15-25°C)	<i>6 месяцев. Хранить не ниже +5°C. Перемешать перед нанесением.</i>

Нанесение

Метод	Растворитель	Вязкость (сек. DIN 4)	Мокрая плёнка (г/м ²)
Распыление	*)	готов к употр.	60-80
Окунание	*)	готов к употр.	

*) Разбавить водой, если необходимо. Хорошо отшлифовать перед нанесением.

Сушка/отверждение

Метод	Температура сушки	Время Сушки
Воздушная сушка	20 °C	1-2 ч.
Конвективная сушка	40 °C	30-60 мин.

Складирование изделий разрешается после их охлаждения до +25 °C.

Правила техники безопасности, общая информация

В соответствии со Шведским законодательством мы обеспечиваем информацией, касающейся опасных материалов. Спецификация по безопасности(Safety Data Sheet) содержит информацию о компонентах, в основном растворители и кислоты, которые обладают опасными свойствами. Спецификация по безопасности будет предоставлена по требованию. Все вышеизложенные значения и рекомендации рассматриваются только как руководство. Многие факторы, не зависящие от нас, могут влиять на результат покрытия. В случае возникновения проблемы, свяжитесь с нами для получения соответствующей информации. Мы оставляем за собой право изменять вышеизложенные технические условия.

Дата выдачи: 2008-01-25

Дата печати: 2007-01-22

Becker Acroma KB, Bellö, SE-570 32 Hjärtevad, Швеция, Тел. +46(0)381-261 00, Факс +46(0)381-261 95.