

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ДАННЫХ

однокомпонентный грунт для оконного производства и других наружных деревянных поверхностей. Быстр сохнет, производительный и экологичный.

Данные о продуктах

Блеск:	10 G60 "Биндеры:	Акриловая дисперсия
Цвет:	Белый	растворители: Вода
Сухой остаток: (Теоретический)	56 %	Класс риска пожара: Невоспламеняющийся
Плотность:	1.33 г/мл Мороз	чувствительный к холоду: Да
Вязкость:	95-100 KU асс. к Stormer	Хранения: Са 6 месяцев. Не должны храниться ниже 5 градусов по Цельсию. Перемешать задолго до использования. (При 15-25 градусов по Цельсию)

Смешивание/Применение

Метод	Тоньше	Вязкость (сек. DIN4)	Сумма заявки (г/м2)
Опрыскивание, низкое давление	*)	40-60	100-150
Опрыскивание,	высокое давление)		Deliv.visc 100-150
Опрыскивание,	воздушная смесь)		Deliv.visc 100-150

В) При необходимости разбавить водой.

Песок первый слой для того, чтобы устранить зерно повышение, если таковые имеются, и улучшить адгезию последующего слоя.

Сушка/лечение

Метод	Температура сушки.	Время сушки
Высыхание воздуха	20 КК	4-6 ч.
Принудительная сушка	35 градусов по Цельсию	2-4 ч.

Стек только тогда, когда температура поверхности ниже 25 градусов по Цельсию.

Другая информация

Инструкции по безопасности, общая информация

В соответствии со шведским законодательством мы предоставляем информацию об опасных материалах. Лист данных по безопасности содержит факты об из компонентов, в первую очередь растворителей и кислот, которые представляют опасные характеристики. Лист данных по безопасности будет отправлен по запросу. Все вышеперечисленные ценности и рекомендации должны рассматриваться только в качестве руководства. Многие факторы, не зависящие от нас, могут повлиять на результат покрытия. Если возникнет проблема, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы будем консультировать соответствующим образом. Мы оставляем за собой право изменить вышеуказанные спецификации.

Дата выпуска: 2009-12-30

Мастер: 2005-01-31

Беккер Акрома КБ, Белле, SE-570 32 Хьельтевад, Швеция, Тел No46(0)381-261 00, Факс No46 (0)381-261 95.