

Caparol Akkordspachtel finish

Белая тонкая акриловая шпатлевка для внутренних работ, готовая к применению.



Описание продукта

Область применения	Предназначена для финишного шпатлевания большинства видов поверхности стен и потолков внутри сухих помещений (гипсокартон, гипсовые плиты, бетон, штукатурки). Подходит для ручного и механического нанесения. Caparol Akkordspachtel finish не подходит для применения во помещениях с усиленной нагрузкой влагой, таких как производственные помещения пищевой промышленности, сауны, бассейны и подобные помещения.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Водоразбавимая ■ Экологичная, обладает очень слабым запахом ■ Высыхание без усадки в слоях 0-2 мм ■ Шлифуется после высыхания, а также мокрым фильцеванием ■ Паропроницаемая ■ Поддатлива при нанесении (вытягивании) и разравнивании, вытягивается в «ноль» ■ Рекомендуемая толщина слоя 1,5 мм
Связующее	водная дисперсия акрилового полимера
Упаковка	масса нетто: 25 кг
Цвет	белый
Степень глянца	матовая
Хранение	в упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но не ниже +5 °С
Дополнительные продукты	CapaSol Tiefgrund

Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть чистыми от загрязнений, разделяющих веществ и быть сухими. При подготовке основания и выполнении малярных работ следует учитывать требования СП 1.03.01-2019 (Строительные Правила Республики Беларусь).
Подготовка подложки	Удалить пыль и посторонние частицы щёткой. Рыхлую, пористую, штукатурную, гипсовую поверхность закрепить грунтовкой CapaSol Tiefgrund. В случае нанесения шпатлевки на окрашенную поверхность, поверхность необходимо сначала вымыть и обезжирить. Поверхность должна высохнуть перед шпатлеванием. Глянцевые поверхности предварительно зашлифовать до матового состояния, удалить пыль и при необходимости загрунтовать. Для грунтования старых лакокрасочных покрытий рекомендуется применять пигментированные грунтовки Haftgrund EG, Capagrund Universal.



Метод нанесения	<p>Шпатлевку Caparol Akkordspachtel finish перед применением тщательно перемешать и нанести спомощью стального нержавеющей гладильного шпателя. После подсыхания отфильтровать поверхность, смачивая водой затирочную терку с накладкой из губки, или после полного высыхания отшлифовать сухим способом.</p> <p>При механическом нанесении шпатлевка наносится аппаратами для подачи штукатурки или мощными безвоздушными распылителями. На пистолетах Airless необходимо удалить все фильтры. Распылитель 0,035-0,043", давление: ок. 150-180 бар. Подача: не менее 6 л/мин. Для шпатлевочных масс необходимо использовать специальные безвоздушные пистолеты с высокой пропускающей способностью, рекомендуемые производителем. Чтобы достичь оптимального нанесения с помощью безвоздушного пистолета, температура материала при нанесении должна быть мин. +10 °C.</p> <p>На слабо впитывающих основаниях в шпатлевочном слое могут возникать пузырьки воздуха. После короткого времени повторным сглаживанием они удаляются. Момент сглаживания зависит от температуры и влажности воздуха на объекте. Если пузырьки возникают снова, повторить сглаживание немного позже еще раз.</p> <p>На фактурных, структурированных основаниях обычно потребуется повторное шпатлевание. При обработке шпатлевочных масс на основе сухих гипсовых составов из-за длительного воздействия влаги может произойти набухание, образование пузырей, отслаивание. Что бы этого избежать, следует грунтовать гипсовый слой (грунтовки: CapaSol Tiefgrund, OptiSilan) и обеспечить достаточное проветривание для высыхания.</p>
Структура покрытия	<p>Поверхности, покрытые шпатлевкой Caparol Akkordspachtel finish, после полного высыхания можно окрашивать водно-дисперсионными красками без предварительного грунтования. Перед дальнейшим покрытием пластичными декоративными материалами, обоями, клеями или для обеспылевания рекомендуется грунтование с помощью CapaSol Tiefgrund, а перед нанесением готовых камушковых штукатурок - Caparol Putzgrund. Учитывайте техническую информацию на соответствующий отделочный материал.</p>
Расход	примерно 1600-1800 г/м ² на 1 мм толщины слоя. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.
Условия применения	Температура нанесения – не менее +5 °C
Сушка/время сушки	около 12-24 часов, в зависимости от температуры, толщины слоя и относительной влажности воздуха. При низких температурах и высокой влажности время высыхания увеличивается.
Чистка инструментов	сразу после использования вымыть водой с мылом.

Замечание

Указания для безопасного применения	<p>Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.</p>
Утилизация	<p>утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.</p>
Декларация состава	<p>дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители, добавки.</p> <p>Адрес производства- см. на упаковке. Германия: DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt Польша: Zakład Produkcyjny, ul. Milenijna 3, 97-410 Kleszczów Беларусь: 224004 Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, АПК в районе Аэропорта «Брест»</p>
Центр обслуживания	<p>e-mail: info@caparol.by</p> <p>г. Брест: +375 (162) 55 97 17 г. Минск: + 375 (17) 207 46 00</p> <p>г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 г. Витебск: +375 (212) 63 54 45</p> <p>г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21</p>

Техническая информация CP712-BY NOE · состояние на: апреля 2020 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Иностранное унитарное предприятие "Дискон", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.: +375 162 55 97 17 • факс: +375 162 55 97 18 • Internet: www.caparol.by • e-mail: info@caparol.by