

# Caparol Akkordspachtel fein

Готовая к применению пастообразная дисперсионная шпатлевка для внутренних работ.



## Описание продукта

Область применения	<p><b>Caparol-Akkordspachtel fein:</b> шпатлевка для полноповерхностного фигурного шпатлевания оштукатуренных и бетонных поверхностей, а также для мелкоструктурного декоративного крапления выровненных настенных и потолочных поверхностей. Для выравнивания небольших стыков, дефектов, усадочных раковин и трещин. Подходит для создания поверхностей с уровнем качества Q3 и Q4 на гипсовых (гипсокартонных) плитах перед выполнением работ по высококачественной окраске и применением декоративных техник Capadecor (например Stucco Decor Di Luce, Di Perla, Satinato, Eleganza)</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ водорастворимая, экологически безопасная, со слабым запахом,</li> <li>■ высокая степень адгезии,</li> <li>■ прочная в затвердевшем состоянии, не даёт усадки,</li> <li>■ может подвергаться шлифованию в затвердевшем состоянии и фильцеванию в сыром состоянии,</li> <li>■ паропроницаемая,</li> <li>■ удобная при нанесении и выравнивании,</li> <li>■ пожаротехническая классификация: A2-S1, d0 по EN 13501-1</li> </ul>
Связующее	Дисперсия искусственной смолы по DIN 55945
Упаковка	Пластиковое ведро 25 кг
Цвет	Натуральный белый. Колеруется с помощью добавления макс. 5% полнотонных красок AmphiColor.
Степень глянца	матовая
Хранение	В упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но не ниже +5 °C
Дополнительные продукты	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Caparol-Füllspachtel P - стартовая штукатурка</li> </ul> <p><b>Для влажных помещений применимы продукты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akkordspachtel KF</li> <li>■ Histolith Renovierspachtel</li> <li>■ Histolith Feinputz</li> <li>■ Capatect-Feinspachtel 195</li> <li>■ Capatect ArmaReno 700</li> </ul>



## Применение

Подходящие подложки	<p>Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих сцеплению (например: жиров, масел, смол и т.п.)</p> <p>В зависимости от типа и свойств подложки перед шпатлеванием необходимо нанести соответствующую грунтовку. Глянцевые старые покрытия с несущей способностью сделать шероховатыми.</p> <p>Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с ТКП45-1.03-311-2018 "Отделочные работы. Основные требования".</p>
Подготовка подложки	<p>Новые цементные, полимер-цементные, известково-цементные штукатурки не обрабатывать 28 дней (П1-03 к СНиП 3.04.01-87), гипсовые 3 суток, если иное не рекомендовано производителем штукатурки. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть.</p> <p>Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов.</p> <p>Пористые, впитывающие основания загрунтовать CapaSol Tiefgrund или OptiSilan.</p> <p>Невпитывающие подложки загрунтовать Haftgrund EG.</p>
Метод нанесения	<p><b>Выравнивающее шпатлевание вручную:</b></p> <p>Шпатлевку Caparol-Akkordspachtel перед применением тщательно перемешать и нанести с помощью стального нержавеющей гладильного шпателя. После подсыхания отфильтровать поверхность, смачивая водой затирочную терку с накладкой из губки, или после высыхания отшлифовать сухим способом.</p> <p>Шпатлевку Caparol-Akkordspachtel fein можно наносить и распылителем, предварительно отрегулировав консистенцию (добавить макс. 5% воды).</p> <p>После достаточного высыхания гладко шпатлеванной поверхности можно нанести материал способом крапления с мелкой структурой. Структурная картина зависит от степени разбавления и используемого размера распылителя. Нанесение методом крапления рекомендуется для потолочных поверхностей, которые должны оставаться в необработанном состоянии.</p> <p><b>Нанесение безвоздушным распылителем (Airless):</b></p> <p>Шпатлевка наносится приборами для подачи штукатурки или мощными безвоздушными распылителями.</p> <p>На пистолетах Airless необходимо удалить все фильтры.</p> <p>Распылитель 0,035-0,043"</p> <p>Давление: ок. 150-180 бар.</p> <p>Подача: не менее 6 л/мин.</p> <p>Для шпатлевочных масс необходимо использовать специальные безвоздушные пистолеты с высокой пропускающей способностью, рекомендуемые производителем.</p> <p>Чтобы достичь оптимального нанесения с помощью безвоздушного пистолета, температура материала при нанесении должна быть мин. +10 °C.</p>
Структура покрытия	<p><b>Нанесение дальнейших покрытий:</b></p> <p>Перед нанесением краски для внутренних работ Syllitol Bio-Innenfarbe требуется грунтование материалом Caparol-Haftgrund EG.</p> <p>Покрытия, выровненные с помощью фильцевания шпатлевки Caparol-Akkordspachtel, после высыхания могут покрываться любыми подходящими водно-дисперсионными красками Caparol, а также акриловыми лаками Capacryl без дополнительного грунтования.</p> <p>Перед дальнейшим нанесением пластичных масс или настенных покрытий из стеклоткани, а также текстильных обоев требуется грунтование продуктом Caparol Haftgrund EG, перед нанесением камушковых штукатурок на основе синтетических смол – Putzgrund 610.</p>
Расход	<p>■ ок. 1800 г/м<sup>2</sup> на 1 мм толщины слоя</p>
Условия применения	<p><b>Нижний предел температуры при нанесении покрытия и высыхании:</b></p> <p>+ 5 °C для подложки и окружающей среды</p>
Сушка/время сушки	<p>В зависимости от влажности, температуры и толщины слоя ок. 12-48 часов.</p>
Чистка инструментов	<p>После применения рабочие инструменты вымыть водой.</p>
Замечание	<p>Шпатлевка не предназначена для влажных помещений.</p> <p>За счет использования натуральных наполнителей возможны небольшие различия в цветовом тоне разных партий.</p> <p>Если материал наносится методом крапления на поверхности, которые не будут покрываться краской, мы рекомендуем использовать материал из одной партии при шпатлевании и краплении.</p> <p>При нанесении материала методом крапления на стены поверхность следует окрасить дисперсионными красками Caparol. Это поможет достичь более высокой устойчивости, необходимой для настенных поверхностей.</p>

При обработке шпатлевочных масс с содержанием гипса из-за длительного воздействия влаги может произойти набухание, образование пузырей и отслаивание. Поэтому необходимо обеспечить быстрое высыхание поверхности за счет достаточного проветривания и температуры, а также предварительно загрунтовать гипсовую поверхность.

## Замечание

Сертификаты

- протокол эмиссий AgBB,  
- A2-s1,d0 согласно EN 13501

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Утилизация

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовые отходы.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ

GISCODE BSW20

Декларация состава

Дисперсия искусственной смолы, карбонат кальция, диоксид титана, силикаты, вода, добавки.  
Консервант: метилизотиазолинон и бензизотиазолинон.

Центр обслуживания

e-mail: [info@caparol.by](mailto:info@caparol.by)

г. Брест: +375 (162) 55 97 17 | г. Минск: + 375 (17) 207 46 00

г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 | г. Витебск: +375 (212) 63 54 45

г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 | г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

## Техническая информация CP643BY NOE · состояние на: Август 2019 \*

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: [www.caparol.by](http://www.caparol.by)

Иностранное унитарное предприятие "Дискон", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.: +375 162 55 97 17 • факс: +375 162 55 97 18 • Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) • e-mail: [info@caparol.by](mailto:info@caparol.by)