

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОЛИУРЕТАНЫ

TH4030-906.

| | |
|---------------------------|---|
| Тип материала | Белый Конвертер, для Полиуретановые поверхностные ЛКМ |
| Область применения | мебели, панелей, профиль |
| Характеристика | укрывистость: очень хорошая, твердость поверхности: хорошая |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|-----------------------------|---|
| Связующее | Алкидные смолы |
| Пигмент, наполнитель | Неорганические пигменты, Матирующие добавки |
| Растворитель | Ароматические углеводороды, Сложные эфиры, Кетоны |
| Вязкость | 125 (± 5) s Din Cup 4 at 20°C |
| Плотность | 1,310 - 1,250 (± 0,06) kg/l |
| Глянец | 5,10,25,35,50,60,85 Gardner 60° |
| Точка вспышки | 21°C ÷ 55°C Метод: закрытый тигель |
| Сухой остаток | 63 (± 2) % весовых |
| Срок хранения | 36 мес. При 30°C max |
| Рабочая температура | >15°C ЛКМ, изделие, воздух |

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

ручное распыление, автоматическое распыление

| | ручное распыление | | | автоматическое распыление | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|
| | | % весовых | % объемных | | % весовых | % объемных |
| Отвердитель | TV4288 | 50 | 65 | TV4288 | 50 | 65 |
| Фотоинициатор | | | | | | |
| Катализатор | | | | | | |
| Ускоритель | | | | | | |
| Добавка | | | | | | |
| Разбавитель | TT4224 | 20-30 | | TT4224 | 20-30 | |
| Инициатор | | | | | | |
| Жизнеспособность | 4 h | | | 4 h | | |
| Вязкость смеси | | | | | | |

ВРЕМЯ СУШКИ

| | 20°C | 50°C | г/м² |
|-----------------------|-----------|------|------|
| Сухой на отлип | 30-40 min | | 100 |
| | 5-10 min | | |
| | | | |

Внимание:

для приготовления пастельных оттенков на основе данной эмали, используются пасты серии TZ4109-XXXX (max 5% in volume) FORMULARIO WOOD COLOR PLUS
Колеровочные базы специально разработаны для системы колерования и их плотность может немного меняться от партии к партии.

Для большей точности и удобства, на этикетках каждой партии указывается выверенный удельный вес

Базы могут использоваться только с органическими колеровочными пастами серии

тем не менее, напоминаем, что добавление органических паст увеличивает время сушки, снижает твердость и укрывистость покрытия, по сравнению с неорганическими пастами.

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 05/2014

Sherwin Williams Italy srl società con socio unico | Via Del Fifico, 12 - 40065 Pianoro - BO | Italia
Capitale Sociale 2.626.182,00 i.v. | CF e registro imprese BO 08866930152 REA BO 313180 | Partita IVA IT 00494251200
Tel +39 051 770511 Fax +39 051 770528 | italy.cn@sherwin.com

.....
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di The Sherwin-Williams Company, USA

14/09/2015