

# Putzgrund 610

Водоразбавляемая, пигментированная высокоадгезионная грунтовочная краска, содержащая кварцевый песок, для внутренних и наружных работ



## Описание продукта

### Область применения

Для нанесения хорошо укрывистых, шероховатых грунтовочных покрытий на обладающие несущей способностью минеральные наружные и внутренние поверхности.

Применяется специально в качестве придающего адгезию предварительного покрытия при последующем нанесении покрытий из штукатурок на основе синтетической смолы, силиконовой смолы, дисперсионных силикатных штукатурок, минеральных штукатурок и штукатурок с цветными камнями, что значительно облегчает нанесение и структурирование этих материалов и повышает производительность на единицу поверхности.

Подходит для легких штукатурных систем утепления (ЛШСУ). Кроме того, при применении продукта на наружных поверхностях снижается водопоглощающая способность подложки, т.к. вода, проникающая через дефектные участки структурной штукатурки, задерживается грунтовочным слоем.

Putzgrund 610 применяется, также, в качестве придающего структуру грунтовочного покрытия, при нанесении структурных материалов и лазури Capadecor.

### Свойства

- атмосфероустойчивый,
- водоотталкивающий,
- обладает хорошей укрывистостью,
- с высокой адгезией,
- разбавляется водой,
- экологически чистый,
- со слабым запахом,
- колеруется в системе ColorExpress.
- «Не горючий» или «трудно воспламеняемый» в зависимости от структуры системы Capatect-WDV-System или Capatect-VHF-System.

### Связующее

Дисперсия синтетического материала в соответствии с DIN 55945

### Упаковка

Белый цвет: 8, 16 и 25 кг.

### Цвет

Белый

Putzgrund 610 колеруется максимум 25% CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ранее Alpinacolor) или AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarben.

Putzgrund 610 колеруется в установке ColorExpress во все оттенки цветовых коллекций: от светлых тонов до тонов с коэффициентом яркости 70.

### Хранение

В прохладном месте, но не на морозе.

### Технические параметры

- Плотность: ок. 1,6 г/см<sup>3</sup>



## Применение

Подготовка подложки

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Для определения пригодности продукта для различных подложек обратитесь к нашей технической информации № 650 «Подложки и их предварительная обработка».

Новые минеральные штукатурки и грунтовочные штукатурки в зависимости от времени года и температуры не обрабатывать минимум 2-4 недели.

Метод нанесения

Финишная декоративная штукатурка		Оттенок штукатурки и Putzgrund 610	Промежуточное покрытие грунтовкой Putzgrund 610 по армирующему слою, выполненному материалом:							
			190	186M	133 LEICHT	700	699	Carbon-Spachtel	CarboNit	ArmaReno Sockel
готовые к применению	<b>Capatect-Fassadenputz R und K</b>	белый тонируемый	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2
	<b>AmphiSilan-Fassadenputz R und K</b>	белый тонируемый	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2
	<b>Syllitol-Fassadenputz R und K</b>	белый тонируемый	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	1 2	1 2	1 2	3, 4 3, 4
	<b>Capatect-Faschenputz K10</b>	белый тонируемый	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2
	<b>Capatect-Fassadenputz Fein</b>	белый тонируемый	1 1	1 1	1 1	1 1	4 4	4 4	4 4	1 1
	<b>Capatect-Buntstein-Sockelputz</b>	тонируемый	2	2	2	–	2	2	2	2
	<b>Capatect-CS-Strukturputze</b>	белый тонируемый	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
Сухие смеси	<b>Capatect-Mineral-Leichtputz R und K</b>	белый тонируемый	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	– –	– –	– –	3, 4 3, 4
	<b>Capatect-Mineralputz R und K</b>	белый тонируемый	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	– –	– –	– –	3, 4 3, 4
	<b>Capatect-Modellier- und Spachtelputz</b>	белый тонируемый	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	– –	– –	– –	3, 4 3, 4
	<b>Capatect-ArmaReno</b>	белый	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	–	–	–	3, 4
	<b>Capatect-Feinspachtel</b>	белый	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	–	–	–	3, 4
	<b>Capatect-Edelkratzputz K40</b>	белый тонируемый	– –	– –	3, 4 3, 4	– –	– –	– –	– –	– –

1 =	Грунтование обязательно
2 =	Грунтование в оттенок финишного ЗДПС обязательно
3 =	Грунтование необходимо при очень сухой или теплой погоде как защита от риска образования пятен
4 =	Грунтование необходимо если армирующий слой выдержан без обработки долгое время (например приостановка работ в зимний период) или есть следы воздействия погодных факторов
– =	Комбинация невозможна

Разбавление

Разбавлять только водой.

Структура покрытия

На наружные грубо пористые поверхности, с лёгкой песчаной осыпью или впитывающие поверхности нанести грунтовочное покрытие OptiGrund E.L.F. На штукатурки с осыпью песка или мелением нанести грунтовочное покрытие Dura-grund. На теплоизоляционные системы AmphiSilan-Putzfestiger.

На внутренние мягкие гипсовые поверхности и гипсокартонные плиты нанести грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB.

На поверхности с водорастворимыми красящимися веществами нанести грунтовочное покрытие Caparol-Filtergrund grob.

На нормально впитывающие, обладающие несущей способностью поверхности нанести покрытие без предварительного грунтования.

# Техническая информация G659R NOE

	<p>В качестве грунтовочного и промежуточного покрытия продукт разбавляется макс. на 10% водой до получения требуемой консистенции.</p> <p>При последующем нанесении цветных покрытий из штукатурок на основе синтетической смолы, силиконовой смолы, дисперсионных силикатных штукатурок, минеральных штукатурок и штукатурок с цветными камнями продукт Putzgrund 610 необходимо отколеровать в тон заключительного покрытия.</p> <p>Указания по применению под покрытие VarioStone даны в технической информации № 230.</p>
Расход	На гладкой поверхности ок. 250 – 350 г/м <sup>2</sup> в зависимости от подложки и способа нанесения. На шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.
Условия применения	<b>Нижний предел температуры при нанесении и сушке:</b> +5°C для окружающего воздуха и подложки.
Сушка/время сушки	При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65% через 12 часов поверхность может подвергаться дальнейшей обработке. При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.
Инструменты	Может наноситься кистью и валиком. После применения рабочие инструменты сразу помыть водой.
Замечание	Putzgrund 610 не пригоден для нанесения на горизонтальные поверхности, подвергающиеся воздействию воды. При применении продукта Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах растворителя, поэтому обеспечьте достаточную вентиляцию. В чувствительных областях применяйте продукт AmphiSilan-Putzfestiger со слабым запахом, не содержащий ароматических углеводородов. <b>Совместимость:</b> Чтобы сохранить специальные свойства продукта, Putzgrund 610 можно смешивать только с колерами CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ранее Alpinacolor) или AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarben или колеровать в системе ColorExpress. Не добавлять другие материалы!

## Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.
Утилизация	Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	для данного продукта (кат. A/a): 30 г/л Этот продукт содержит макс. 10 г/л VOC
Код продуктов ЛКМ	M-GP01
Декларация состава	Дисперсия акриловой смолы, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, вспомогательные средства для образования плёнки, добавки, консерванты.
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Центр обслуживания	Тел.: +375 162 55 97 17 Факс: +375 162 55 97 18 e-mail: info@caparol.by

### Техническая информация G659R NOE · состояние на: October 2016 \*

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: [www.caparol.by](http://www.caparol.by)

Иностранное унитарное предприятие "Дискон", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.: +375 162 55 97 17 • факс: +375 162 55 97 18 • Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) • e-mail: [info@caparol.by](mailto:info@caparol.by)