

Capadecor Marmorino Romantico

Мелкозернистая готовая шпатлевочная масса для высококачественных декоративных техник отделки внутри помещений.



Описание продукта

	<p>Наименование по СТБ 1263: Композиция защитно-отделочная, декоративная, полимерная готовая к применению (пастовый состав) для внутренней отделки Capadecor Marmorino Romantico II / V (Кападекор Мармарино Романтико II / V)</p>
Область применения	<p>Декоративная мелкозернистая минеральная масса на полимерном связующем, которая позволяет создавать фактурную имитацию камня - например мрамора, известкового камня в техниках гротто, травертин и др. Легко наносится и моделируется. Благодаря свойствам материала возможно создание индивидуальных вариантов отделки стен. Capadecor Marmorino Romantico используется как база для создания декоративных рисунков, рельефов разной формы. После высыхания покрытие, как правило покрывается дисперсионными лазурями, восками или сочетается с другими декоративными покрытиями Caparol. Продукт хорошо подходит как для жилых помещений, так и для использования во внутренних помещениях офисов, залов для приема и конференций, гостиниц, банков, комнат отдыха, частных зданий и т. д.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ минеральный характер покрытия ■ имитация отделки из натурального камня ■ высоко паропроницаемая ■ легкая в применении ■ индивидуальный оттенок в системе компьютерной колеровки Caparol
Упаковка	<p>Marmorino Romantico II (зерно до 0,2 мм), Marmorino Romantico V (зерно до 0,5 мм) производятся в фасовках: 7 кг и 14 кг -пластиковый контейнер.</p>
Цвет	<ul style="list-style-type: none"> ■ Цвет: натуральный белый ■ Тонировка: тонируется машинным способом в системе ColorExpress, а также вручную с применением полноцветных и тонируемых красок AmphiColor (не более 10%).
Степень глянца	<p>В зависимости от техники структурирования, толщины покрытия оттенки на стене могут отличаться от оттенков в ведре.</p> <p>матовый, шелковисто-глянцевый: зависит от степени и техники разглаживания, полировки.</p>
Хранение	<p>в упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но не ниже +5 °С. Хранить контейнер плотно закрытым, чтобы не было комков и пересыхания материала.</p> <p>Гарантийный срок : в закрытой оригинальной невскрытой упаковке 24 месяца с даты изготовления.</p>
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Величина максимального зерна: Marmorino Romantico II: зерно 0,2 мм Marmorino Romantico V: зерно 0,5 мм



Дополнительные продукты

■ Caparol Haftgrund EG, Capagrund Universal, Putzgrund 610, DecoLasur, DiPerla, Eleganza, Metalloacryl interior

Область применения в соответствии с технической информации номер 606

внутр 1	внутр 2	внутр 3	внешн 1	внешн 2
+	+	-	-	-
(-) не пригодна / (○) условно пригодна / (+) пригодна				

Применение

Подходящие подложки

Внутренние поверхности, покрытые минеральными, полимерминеральными, гипсовыми штукатурками и дисперсионными шпатлевками, гипсокартон, гипсовые панели и бетонные поверхности.

Основания должны быть прочными, сухими, свободными от загрязнений и разделяющих веществ. Минимальная температура основания и окружающей среды +5° С. Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019 Отделочные работы (BY). В качестве основания для декоративных техник Marmorino Romantico рекомендуются гладкие, ровные подложки, выполненные финишными дисперсионными или гипсовыми составами.

Подготовка подложки

Штукатурки групп растворов PII и PIII (известково-цементные), бетон :

На легко или нормально впитывающие поверхности нанести грунтовку CapaSol или OptiSilan Tiefgrund. На сильно впитывающие или осыпающиеся штукатурки, нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB или Dupa-Putzfestiger.

Гипсовые и готовые штукатурки групп растворов PIV, гипсоволокнистые плиты:

Гипсовые штукатурки зашлифовать, обеспылить и нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB (для укрепления или при опасности набухания) или CapaSol Tiefgrund.

Поверхности, устойчивые к нагрузкам:

Матовые прочные слабо впитывающие поверхности загрунтовать пигментированной грунтовкой Capagrund Universal, Haftgrund EG или Putzgrund 610 в зависимости от требуемой техники последующих работ.

Покрытие из клеевых красок:

Основание промыть и нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB.

Обои:

Удалить без остатка. Смыть остатки бумаги и клея. Нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB.

Пятна никотина, воды, сажи и жира:

Никотиновые пятна, а также пятна от сажи или жира смыть водой с добавлением растворяющих жиры бытового моющего средства и хорошо просушить. Высохшие подтеки от воды удалить щеткой методом сухой очистки. Нанести краску Aqua-inn №1 в 1-2 слоя.

Подготовка материала

Обратите внимание, что новое перемешивание материала несколько снижает его вязкость, клейкость и материал должен в таком случае постоять несколько часов, чтобы достичь исходной консистенции.

Метод нанесения

Нанесение грунтовки:

после всей необходимой подготовки поверхности нанести грунтовочное покрытие CapaSol Tiefgrund или Capagrund Universal для выполнения тонкослойных техник или Putgrund 610 для выполнения техник в средине и толстых слоях.

Рекомендуемый инструмент для нанесения Marmorino Romantico "венецианский" шпатель из нержавеющей стали размером 240 x 100 мм.

1. рабочая фаза:

Нанести на поверхность Marmorino Romantico в выбранном, через некоторое время разгладить материал с легким нажимом. Направления и стиль разглаживания влияет на общий рисунок поверхности. Рекомендуется предварительно выполнить пробный образец. 1-й слой должен высохнуть прим. 8-12 ч, чтобы избежать расслоения при последующем нанесении. При влажной и холодной погоде нужно больше времени на высыхание.

2. рабочая фаза:

при выполнении покрытия типа "травертин" нанести Marmorino Romantico в выбранном цвете полноповерхностно, через некоторое время поцарапать поверхность легкими движениями шпателя. Когда поверхность высохнет до матовой, обработать (загладить) ее частично или полностью полировальным шпателем для проявления эффекта натурального камня и придания желаемой степени глянца. В зависимости от выбранной техники метод нанесения может быть другим.

3. рабочая фаза:

После высыхания 2-го слоя около 2 ч поверхность можно расширять, а через 8-12 ч покрывать лазурями, например DecoLasur matt или Histolith Antik Lasur для техники "травертин". Можно придавать дополнительные эффекты, например, перламутра- нанести тонким слоем материал DiPerla. Marmorino Romantico сочетается с любым материалом серии Capadecor.

Воскование (при необходимости):

Для придания поверхности лучшей стойкости к загрязнениям можно применять водно-дисперсионные воски. Наносить воски следует тонко и равномерно венецианским шпателем. Через некоторое время лишний материал снять мягкой ветошью. Излишнее количество воска вызывает образование белых полос, которые можно убрать повторным вытиранием поверхности.

Особые указания:

Чрезмерное заглаживание может приводить к изменению оттенка! Держите инструменты в чистоте и относитесь к ним с осторожностью. Очищайте края и не допускайте попадания засохших частиц материала в продукт. Всегда закрывайте материал во время перерывов в работе.

Расход

ок. 600 г/м²/на один слой для гладких техник. Точный расход зависит от выбранного рисунка фактуры и определяется пробным путем на объекте

Условия применения

Нижняя температурная граница при нанесении:

рекомендуется мин.+10 ° C для воздуха и основания.

Инструменты

- гладкий венецианский шпатель с закругленными краями
- полировочный шпатель

Внимание:

Новый шпатель обработать наждачной бумагой P400-P600. Инструменты, используемые для Marmorino Romantico не рекомендуется использовать с другими материалами.

Чистка инструментов

Сразу же после применения отмыть водой. При нанесении следить за чистотой инструментов.

Замечание

Очистка и уход

Поверхность можно очищать мягкой увлажненной чистой водой ветошью (фланель, микрофибра).

Дополнительное покрытие воском не защищает при прямых брызгах воды (образуются известковый налет) также от загрязнений жиром, кофе, чая и других субстанций при постоянном попадании. Легкие загрязнения поверхности можно убрать теплой водой с добавлением небольшого количества водных моющих средств.

Указания для безопасного применения

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Утилизация

утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

Декларация состава

Полиакрилатная смола, карбонат кальция, вода, пигменты, добавки, консервант.

Подробные информации

См. паспорт безопасности.

Техническая консультация

В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации, следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию с учетом специфики конкретного объекта.

Центр обслуживания

Тел.: +375 162 55 97 17
Факс: +375 162 55 97 18
e-mail: info@caparol.by
дополнительная информация: www.caparol.by

Техническая информация DI671/1R-BY - состояние на: января 2021 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Иностранное унитарное предприятие "Дискон", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.: +375 162 55 97 17 • факс: +375 162 55 97 18 • Internet: www.caparol.by • e-mail: info@caparol.by