



Yacht

Alpina Для яхт

Описание продукта:

специальный лак для создания идеального прочного покрытия надводной и подводной частей деревянных корпусов лодок, а также для других подвергаемых особо сильной нагрузке деревянных поверхностей внутри и снаружи помещения - для обеспечения долговечного и устойчивого к царапинам покрытия.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л; 10 л

Преимущества продукта:

Идеально сохраняет текстуру дерева
Стойкий к воздействию пресной и солёной воды
Очень прочный и устойчивый к царапинам

Свойства:

покрытие прекрасно сохраняет текстуру древесины, быстро высыхает, обладает износостойкостью, эластичностью, устойчивостью в пресной и солёной воде. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

Пригодные подложки:

паркет и другие изделия из дерева. Продукт также наносится на исправные старые лакированные и эмали.

Световые тона/ колеровка:

прозрачный лак.
Колеровка не предусмотрена.

Степень глянца:

глянцевый

Инструмент / температура / нанесение:

Наносить кистью, валиком, краскопультом.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 4 часа. Нанесение следующего продукта через 24 часов. Ходить по поверхности можно через 3 дня.

Нанесение и расход:

удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка подшлифовать. Нанести Alpina Yacht в 2-3 слоя. При первичном покрытии наносить 4 слоя для оптимальной защиты. Продукт хорошо размешать.
Расход: 80 мл/м² на слой.

Структура покрытия /разбавление:

грунтовочный, промежуточный слой и финиш:
Alpina Yacht неразбавленно.

Состав:

алкидно-полиуретановая смола, уайтспирит, добавки.
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/i): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 450 г/л ЛОС.

Yacht

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Поверхность корпуса яхта очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль.
Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.

Покрытия с плохой несущей способностью

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать / очистить	Alpina Yacht, разбавленный на	-	Alpina Yacht
	снаружи	прошлифовать / очистить	Alpina Grundierung für Holz, Alpina Lasur für Holz	2x Alpina Yacht	Alpina Yacht
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать/ щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Yacht	Alpina Yacht

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м ²	80-90	80-90	90

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи.
Держать в месте, не доступном для детей.
Бережь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.
Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.
Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C.
Гарантийный срок хранения: 3 года в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 465_BY по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

Иностранное унитарное предприятие «Диском», ул. Лейтенанта Рябцева, 110, BY-224025, г. Брест, Беларусь, тел.: +375 162 29 80 70; факс: +375 162 29 85 52; e-мэйл: info@alpina-farben.by; сайт: www.alpina-farben.by