



Alpina EXPERT MATTLATEX

водно-дисперсионная краска для больших площадей

Матовая интерьерная краска

Легко раскатывается

Для быстрой покраски стен и потолков



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Размеры упаковки:

2,5 л ; 10 л

Назначение:

дисперсионная краска для матовых покрытий стен и потолков внутри помещений. Краска очень легко наносится, имеет хорошую укрывистость, стойкая к нагрузкам, позволяет эффективно выполнять малярные работы на больших площадях.

Свойства:

- Водоразбавляемая
- Легко наносится
- Высокоукрывистая
- Быстро высыхает
- Высокопаропроницаемая

Подходящие типы оснований:

известково-цементные штукатурки, бетон, старые матовые дисперсионные краски и дисперсионные штукатурки, гипсовые штукатурки и шпатлевки, гипсокартон, дисперсионные шпатлевки, прочно держащиеся обои. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии.

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая; может применяться как белая краска или заколерованная вручную колорантами Alpina Kolorant или Alpina Tint, а также машинным способом с помощью системы Alpina ColorMix.

Замечание:

Окончательную твердость покрытие набирает в течение 3-4 недель, до этого момента с поверхностью нужно обращаться бережно. Если ремонтные работы не завершены, то ранее окрашенную поверхность необходимо укрывать защитной пленкой от пыли, грязи, брызг и пр. загрязнений. Первичную очистку окрашенных стен рекомендуется проводить сухой мягкой тканью для удаления пыли. Для мытья рекомендуется использовать воду, нейтральные моющие средства или средства средней щелочности (рН до 9). Не использовать абразивные чистящие средства, органические растворители, жесткие губки и щетки. После проведения влажной уборки возможно небольшое изменение блеска покрытия. Для колерованной краски при механическом воздействии, трении или мытье покрытия возможно визуальное изменение оттенка из-за изменения блеска покрытия («эффект письма»), что не является браком, рекламацией. Интенсивность «эффекта письма» уменьшается с увеличением степени блеска краски, на матовых красках «эффект письма» выражен сильнее, чем на глянцевых. Наличие «эффекта письма» не сказывается на прочностных характеристиках готового покрытия.

Степень глянца:

матовая

Способ нанесения/ Инструмент:

краску наносить валиком, краскопультом, кистью. Перед использованием тщательно перемешать. Краску наносить в 1 слой, при необходимости в 2 слоя.

Время высыхания/ Температура применения:

наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C. При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; Технологичный перерыв между 1-м и 2-м слоем составляет 12 часов. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится.

Расход:

10 л хватает приблизительно на 70м² (140-150 мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Точный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия / Разбавление:

основания с легкой осыпью или сильно впитывающие необходимо 1-2 раза предварительно прогрунтовать продуктом Alpina Expert Grund-Konzentrat.

Грунтовочное покрытие: В зависимости от подложки Alpina Expert MATTLATEX разбавляется 5-10% водой (0,5 -1,0 л на 10 л краски).

Финишное покрытие: неразбавленной Alpina Expert MATTLATEX, в случае необходимости разбавить максимум 5% водой (0,5 л на 10 л краски).

Для реновации часто достаточно нанести один насыщенный слой краски.

Состав:

дисперсия стиролакриловая, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/а) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.

Alpina EXPERT MATTLATEX

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

обетшальные отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть сухим, прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Основания с нормальной впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Крупнопористые и неравномерно впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать этой же грунтовкой два раза (мокрое по мокрому).

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифования всегда грунтовать продуктом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat. Сильно впитывающие гипсовые основания прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat. Гипсокартонные плиты с нормальной впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки.

Бетон:

бетонные основания с нормальной впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Основания с отложениями грязи или с осыпью очистить механическим способом или напорными струями воды. Грунтовать материалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Покрyтия лаками, эмалями, дисперсионными красками и обоями с хорошей несущей способностью:

матовые основания с низкой и нормальной впитывающей способностью и прочно наклеенные обои обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Грунтовать материалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Покрyтия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat.

Покрyтия в помещениях с повышенной влажностью и основания пораженные плесенью:

поверхности с плесенью очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Затем грунтовать материалом Alpina Грунт против плесени. Окраску поверхности выполнить краской Alpina Кухня и Ванная.

Подложки с дефектами:

мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать шпатлевкой Alpina EXPERT Feinspachtel Finish. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности / Очистка инструмента:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Очистка инструментов: сразу после использования вымыть водой с мылом.

Хранение:

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок: в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 510 RU по состоянию на апрель 2018 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу. Актуальная техническая информация доступна на сайте www.alpina-farben.ru