




Alpina Accent Effekt

С эффектом белоснежных хлопьев



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

2,5 л

Назначение:

Эффектная лазурь содержащая белые акцентные частицы, не подвергающиеся изменению цвета при колеровке основной массы. Сочетанием цвета подложки, цветовыми тонами колерованной массы и белых частиц лазури, а также эффектом облачности при нанесении, создаются уникальные выразительные и неповторимые декоративные покрытия.

Свойства:

- С высокой адгезионной способностью
- Очень хорошо поддается чистке
- С слабыми запахом и эмиссией
- Водоразбавляемая
- Экологичная
- Высокая износостойкость

Пригодные подложки:

- дисперсионные штукатурки
- дисперсионные краски
- рельефные и теснёные обои

Цветовые тона/ Колеровка:

Прозрачная с белыми акцентными частицами. Колеруется машинным способом во множество цветов по системе [Alpina ColorMix](#). Лазурь может быть заколерована также вручную обычными полнотоновыми и колеровочными красками на дисперсионной основе (например, Alpina Kolorant). При колеровке вручную смешивайте все необходимое количество краски во избежание отличий цветовых оттенков.

Внимание:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности наносить методом "мокрое по мокрому" за один рабочий проход.

Степень глянца:

шелковисто-матовая

Инструмент / Температура / Нанесение:

Краску тщательно перемешать. Нанести щёткой Alpina-Bürste (не валиком!). В заключение обработать мягкой широкой щёткой.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты промыть водой сразу после применения.

Время высыхания:

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не более чем 65% полное высыхание через 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

Примерно 9 м²/ на литр, на гладких поверхностях. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие: Основание может быть по желанию цветным, белым, структурированным или гладким. На основание необходимо нанести предварительный слой [Alpina Бархатная интерьерная](#), для оптического выравнивания и сбалансирования впитываемости подложки.

Финишное покрытие: Заколерованную лазурь Alpina Accent Effekt хорошо перемешать и нанести неравномерно на поверхность щёткой Alpina-Bürste (не валиком!) крест на крест. Для достижения равномерности при желании можно обработать поверхность через 5-10 минут ещё в мокром состоянии мягкой кистью сглаживающими движениями.

Состав:

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, аддитивы, вода. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продукте (Кат. A/a) не должно превышать 30 г/л. В данном продукте ЛОС менее 1 г/л.



Alpina Accent Effekt

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. В качестве грунтовой основы необходимо использовать для кривистого покрытия [Alpina Бархатная интерьерная](#).

Штукатурки и шпатлевки:

Известково-цементные штукатурки: Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашивать после предварительной покраски [Alpina Бархатная интерьерная](#). Крупнопористые, впитывающие и сильно впитывающие штукатурки предварительно ещё [грунтовками Alpina](#), а затем нанести предварительный слой [Alpina Бархатная интерьерная](#).

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить, [грунтовать грунтовками Alpina](#) и нанести [Alpina Бархатная интерьерная](#).

Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить и обработать поверхность также как штукатурки.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями необходимо предварительно зашлифовать.

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Непрочные покрытия с лаками, эмалями, дисперсионными красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые краски, непрочнодержающиеся обои с плохой несущей способностью полностью удалить. Грунтование выполнить [грунтовками Alpina](#).

Подложки с дефектами:

В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать [шпатлевкой Alpina](#) и при необходимости [грунтовать](#).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 700_RU по состоянию на апрель 2018 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.