

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОЛИУРЕТАНЫ

### ТН4030-906\_

**Тип материала** Белая краска, колеруется в различные цвета. Предназначена  
**Область применения** для отделки мебели, фасадов, панелей, профилей и пр.  
**Характеристика** укрывистость: очень хорошая, твердость поверхности: хорошая

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Связующее</b>	Алкидные смолы	
<b>Пигмент, наполнитель</b>	Неорганические пигменты, Матирующие добавки	
<b>Растворитель</b>	Ароматические углеводороды, Сложные эфиры, Кетоны	
<b>Вязкость</b>	125 (± 5)	s Din Cup 4 at 20°C
<b>Плотность</b>	1,310 - 1,250 (± 0,06)	kg/l
<b>Глянец</b>	5,10,25,35,50,60,85	Gardner 60°
<b>Точка вспышки</b>	21°C ÷ 55°C	Метод: закрытый тигель
<b>Сухой остаток</b>	63 (± 2)	% весовых
<b>Срок хранения</b>	36 мес.	30°C max
<b>Рабочая температура</b>	>15°C	ЛКМ, изделие, воздух

### МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

ручное распыление, автоматическое распыление

	ручное распыление				автоматическое распыление				
		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных
<b>Отвердитель</b>	TV4288 (TV4240)	50	65	TV4288 (TV4240)	50	65	TV4288 (TV4240)	50	65
<b>Фотоинициатор</b>									
<b>Катализатор</b>									
<b>Ускоритель</b>									
<b>Добавка</b>									
<b>Разбавитель</b>	NT019	20-30		NT019	20-30				
<b>Инициатор</b>									
<b>Жизнеспособность</b>	4 h				4 h				
<b>Вязкость смеси</b>									

### ВРЕМЯ СУШКИ

	20°C	50°C	г/м²
<b>Сухой на отлип</b>	30-40 min		100
	5-10 min		

### Внимание:

для приготовления пастельных оттенков на основе данной эмали, используются пасты серии TZ4109-XXXX (max 5% in volume) FORMULARIO WOOD COLOR PLUS

Колеровочные базы специально разработаны для системы колерования и их плотность может немного меняться от партии к партии.

Для большей точности и удобства, на этикетках каждой партии указывается в выверенный удельный вес

Базы могут использоваться только с органическими колеровочными пастами серии

тем не менее, напоминаем, что добавление органических паст увеличивает время сушки, снижает твердость и укрывистость покрытия, по сравнению с неорганическими пастами.

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 05/2014

