



# Metalufloor

Пигментная паста



Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	1600
	<b>Единица упаковки</b>	<b>0,3 кг</b>
	Тип упаковки	пакет
	Код упаковки	83
	<b>Арт. №</b>	
marrone	6880	■
venato	6881	■
siena	6882	■
chartreux	6883	■
menta	6884	■
bordeaux	6885	■
aurum	6886	■
cobre	6887	■

**Расход** 3% от массы связующего

**Область применения** ■ Компонент системы Remmers Metalufloor

**Свойства**

- Фасовка рассчитана на тары связующего по 10 кг
- Придает покрытию пола декоративный эффект с уникальным внешним видом

**Возможные системные продукты**

- [Эпоху UV 100 \(6344\)](#)
- [Selectmix SBL DF \(6751\)](#)
- [Эпоху Primer PF \(1224\)](#)

**Подготовка к выполнению работ**

- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
 Основание должно обладать несущей способностью, быть прочным, стабильным, без отслаивающихся элементов, пыли, масел, жиров, следов истирания резины и прочих веществ, препятствующих адгезии.
- **Подготовка поверхности**  
 Основание должно быть обязательно предварительно загрунтовано продуктом Эпоху Primer PF в цвете silbergrau/серебристо-серый.




## Подготовка материала

### ■ Замешивание

Для пигментирования связующего на месте проведения работ добавить пасту Metalufloor в компонент А связующего и тщательно перемешать.  
Добавить компонент В, снова тщательно перемешать и перелить в другую емкость.  
Добавить Selectmix SBL и еще раз перемешать.

<b>Пропорция смешивания</b>	0,3 кг Metalufloor 10 кг связующего (смолы) 10 кг Selectmix SBL
-----------------------------	---

## Порядок применения



Только для профессионального применения!

### ■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °С, макс. +25 °С

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °С, макс. +25 °С.

### ■ Пригодность к нанесению следующего слоя (+20 °С)

Строго соблюдать время пригодности к нанесению следующего слоя, указанное в техническом описании соответствующего связующего (смолы). В случае превышения указанных временных значений следует тщательно отшлифовать поверхность пола и нанести покрытие заново.

После отверждения покрытия следы любой последующей обработки будут визуально заметны даже после нанесения запечатывающего слоя.

По отвержденному покрытию, на которое пока не был нанесен запечатывающий слой, можно ходить только в защитных бахилах. При этом следует избегать вращательных движений, приложенных параллельно к плоскости покрытия.

Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные временные значения.

## Варианты применения

### ■ Покрытие

Нанести готовую смесь на подготовленную поверхность и распределить при помощи кельмы Remmers Schichtdickenkelle с контролем толщины (2,5 мм) либо зубчатой кельмы (с зубчатой вставкой ZL 55).

Соблюдать и контролировать расход на протяжении всего процесса нанесения.

После короткого времени выдержки придать поверхности желаемый эффект при помощи гладкой кельмы.

Временной момент финишного разглаживания (т.е. время выдержки между нанесением покрытия и его дополнительной обработкой гладкой кельмой) определяет последующий общий внешний вид покрытия (т.н. "облачный эффект").

Данное временное значение должно быть постоянным на протяжении всего процесса нанесения покрытия.

Поверхность необходимо обязательно запечатать специальными продуктами Remmers.

<b>Расход</b>	мин. 2,7 - макс. 3,0 кг/м <sup>2</sup> готовой смеси
---------------	--

## Общие указания

Если не указано иное, все приведенные параметры и значения расхода были получены в лабораторных условиях (+20 °С). При применении на объекте возможны незначительные отклонения от приведенных параметров.

Общий внешний вид покрытия пола в существенной степени зависит от техники нанесения, а также от условий проведения работ на объекте.



Таким образом, каждое такое напольное покрытие является уникальным и не может быть воспроизведено.

Поверхность необходимо обязательно запечатать специальными продуктами Remmers.

Ремонт поверхности и нанесение покрытия вплотную к ранее выполненным участкам приводит к видимому переходу во внешнем виде и структуре.

Абразивные механические нагрузки приводят к появлению следов износа.

Покрытие пригодно для проезда транспорта на резиновых шинах. Не предназначено для транспортных средств на металлических или полиамидных шинах, а также для динамических точечных нагрузок.

На офисных рабочих местах рекомендуется использовать защитные коврики из поликарбоната.

Покрытие, нанесенное в реальных условиях, может отличаться от образца!

Дополнительная информация о нанесении, применении в системах и уходе за упомянутыми продуктами приведена в актуальных версиях Технических описаний и Системных рекомендациях Remmers.

#### Рабочий инструмент / очистка




Кельма Remmers Schichtdickenkelle с контролем толщины слоя (2,5 мм), зубчатая кельма (с зубчатой вставкой ZL 55), строительный миксер

Более точные данные приведены в Каталоге инструментов Remmers.

Рабочий инструмент очищать сразу в свежем состоянии растворителем Verdünnung V 101.

Во время очистки соблюдать меры предосторожности и требования по утилизации.

#### Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

#### Безопасность / нормативные документы

Только для профессионального применения!

Дополнительная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной версии Паспорта безопасности и в брошюре "Эпоксидные смолы в строительстве и окружающей среде" / „Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Deutsche Bauchemie e.V., 2. Ausgabe, Stand 2009).

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве DecoraInt (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат.А/Ј): макс. 500 г/л (2010).

Содержание ЛОС в данном продукте < 500 г/л.





Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.