

# MasterSeal® P 147

## Однокомпонентная грунтовка для подготовки основания при герметизации швов



### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

MasterSeal P 147 – готовая к применению однокомпонентная полиуретановая грунтовка для пористых оснований. Применяется для подготовки стенок швов при их герметизации.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterSeal P 147 предназначена для улучшения адгезии полиуретановых герметиков MasterSeal на бетонных, кирпичных и каменных основаниях.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкость нанесения с помощью кисти;
- Может использоваться на горизонтальных и вертикальных швах, внутри и снаружи помещений;
- Позволяет качественно загерметизировать швы на сложных основаниях.

### УПАКОВКА

MasterSeal P 147 поставляется в канистрах по 1 л, в коробке 10 канистр.

### РАСХОД

Расход MasterSeal P 147 зависит от глубины шва, а также от структуры и пористости поверхности. При глубине шва 10 мм расход MasterSeal P 147 составит приблизительно 10 мл на погонный метр шва, что позволит обработать 100 погонных метров одной канистрой.

### СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить материал в оригинальной упаковке производителя в сухом закрытом помещении, при

температуре от +5 до +30°C. Хранение при более низкой температуре может привести к кристаллизации компонентов. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок годности материала в закрытой неповрежденной упаковке 12 месяцев.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Физическое состояние	жидкость
Цвет	прозрачный
Основа материала	полиуретан
Температура использования	от + 5 до + 35°C
Открытое время праймера (по DIN EN 26927)*	от 50 до 120 мин

\* При температуре +23°C и относительной влажности воздуха 50%. Более высокие температуры сокращают, более низкие – увеличивают выше указанный период.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

#### Подготовка основания

Стенки шва должны быть чистыми, прочными и сухими. На них должны отсутствовать жирные пятна, «цементное молоко», свободные и не-прочно держащиеся частицы, а также другие различного рода загрязнения, препятствующие адгезии.

#### Приготовление материала

MasterSeal P 147 полностью готов к использованию и требует только легкого перемешивания.

#### Нанесение

Перед нанесением грунтовки MasterSeal P 147 заклейте края швов малярным скотчем для защиты от случайного загрязнения, так как остатки материала по краям шва могут покелеть.

Нанесите MasterSeal P 147 кистью на подготовленное основание и дайте проветриться. Затем в соответствии с инструкцией нанесите соответствующий герметик в течение открытого времени праймера.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт огнеопасен. Держать в недоступном для детей месте, отдельно от источников воспламенения и открытого огня. Не курить при работе с материалом.

## MasterSeal® P 147

MasterSeal P 147 содержит изоцианатпреполимеры. Раздражает слизистую глаз. Не допускайте контакта с глазами и с кожей. Не вдыхать пары материала. При контакте с глазами и кожей немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала. При проглатывании не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. Не допускать попадания в канализационные трубы. При работе с продуктом использовать защитную одежду, защитные очки и перчатки. При работе с большим количеством MasterSeal P 147, особенно в тесных помещениях, обеспечить хорошее проветривание.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Информация технического описания основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технологической поддержки компании ООО «БАСФ Строительные системы».

Так как мы не имеем возможности контролировать процесс укладки покрытия и условия эксплуата-

ции, мы несем ответственность только за качество материала и гарантируем его соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты покрытия в результате некорректного применения данного продукта. Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания

### MCC МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

E-mail: [info@mcc-rus.ru](mailto:info@mcc-rus.ru)

Сайт: [www.mcc-rus.ru](http://www.mcc-rus.ru)

#### Телефоны:

Москва: +7 499 705 04 63

Ростов-на-Дону: +7 863 310 99 50

Краснодар: +7 499 705 04 23

Волгоград: +7 844 324 01 70

Сочи: +7 988 231 66 84

Пятигорск: +7 879 331 76 40

Владивосток: +7 902 060 70 45

#### ООО «БАСФ Строительные системы»

Офис в Москве: +7 495 225 6436

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 332 0412

Офис в Казани: +7 843 212 5506

Офис в Краснодаре: +7 861 202 22 99

Офис в Минске: +375 17 202 2471

[www.master-builders-solutions.bASF.ru](http://www.master-builders-solutions.bASF.ru)

E-mail: [stroysist@basf.com](mailto:stroysist@basf.com)

Май 2017 г.

® = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group во многих странах мира.