

# ilmax 4185

## ГРУНТ-КОНТАКТ

### С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ



Под декоративные штукатурки



В системе ЛШСУ



Дальнейшие работы через 3 часа



Внутри и снаружи

Готов к применению

Расход от 300 г/м<sup>2</sup>

Индикатор цвета: бежевый



#### НАЗНАЧЕНИЕ

ilmax 4185 грунт-контакт предназначен для предварительной обработки основания и создания шероховатой поверхности перед нанесением гипсовых и декоративных штукатурок на минеральном вяжущем, а также для консервации фасадов зданий на зимний период. Для ручного и механизированного нанесения.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется по следующим основаниям: бетон; цементная, цементно-известковая, гипсовая штукатурка и шпатлевка, в том числе на полимерном вяжущем; гипсовые плиты, ГКЛ и ГВЛ, стекломагнезитовые листы; плиты ДВП и ЦСП; в системе ЛШСУ по армированному стеклосеткой слою КС 1.

Для внутренних и наружных работ на вертикальных и горизонтальных (потолочных) поверхностях.

#### ОПИСАНИЕ

ilmax 4185 – грунт-контакт на основе дисперсии акрилового сополимера с калиброванным песком обеспечивает высокоадгезионный контактный слой и равномерное водопоглощение основания. Шероховатая поверхность облегчает нанесение декоративных штукатурок. Применение грунт-контакта увеличивает рабочее время наносимых материалов, что предотвращает быстрое их высыхание и позволяет равномерно набрать прочность.

#### ИНСТРУКЦИЯ

##### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть ровным, сухим, прочным и стабильным, очищенным от пыли, извести, масел, краски, жира и других загрязнений, способных снизить адгезию. Для укрепления сильно пылящих оснований и снижения водопоглощения гигроскопичных минеральных оснований поверхность необходимо загрунтовать **ilmax 4180 (4120, 4100)** не менее чем за **2 часа** до нанесения грунт-контакта ilmax 4185.

##### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед началом работ грунт перемешать.

Нанести грунт кистью, щёткой или валиком равномерно, не допуская пропусков.

Ориентировочно через **3–4 часа**, после полного высыхания грунта (наполнитель не осыпается с поверхности) можно приступить к дальнейшим работам. Важно избегать оседания строительной пыли на огрунтованное основание.

Машинное нанесение грунта производить компрессором (сопло не менее 4", давление от **6 бар**).

Использование безвоздушных аппаратов запрещено.

Допускается разбавление водой до **4 %** для облегчения распыления.

## ВАЖНО!

1. Остаточная влажность основания из цементных растворов и бетона должна быть не более **3 %** по массе.
2. Смешивать грунт с другими материалами не допускается.
3. Не рекомендуется колеровать.
4. Сразу после выполнения работ инструменты вымыть водой.
5. Во время выполнения работ и высыхания состава поверхность следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, сквозняков и других неблагоприятных факторов окружающей среды.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Во время применения состава необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз. В случае попадания состава в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Дополнительных мер пожарной безопасности соблюдать не требуется.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(при температуре воздуха  $(20\pm 2)$  °С и относительной влажности воздуха  $(65\pm 5)$  %)

Цвет (в жидком виде / после высыхания)	бежевый
Ориентировочный расход	300–450 г/м <sup>2</sup>
Плотность	около 1500 кг/м <sup>3</sup>
Адгезия	не менее 0,9 МПа
Дальнейшие работы	3 ч
Температура проведения работ (окружающей среды и основания)	+5...+25 °С
Температура хранения (несоблюдение ведет к потере материалом своих свойств)	+5...+25 °С
Гарантийный срок хранения в сухом закрытом помещении в таре изготовителя	12 месяцев
Фасовка / Количество на паллете / Вес паллеты	7,5 кг / 60 шт. / 450 кг
Фасовка / Количество на паллете / Вес паллеты	15 кг / 36 шт. / 540 кг

## СОСТАВ

Дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, кварцевый наполнитель, вода.

Грунтовка бежевая для наружной и внутренней отделки (НВ), полимерная (П), однокомпонентная (1), пастовый состав (ПС):

Грунтовка бежевая НВ П 1 ПС «ilmax 4185» СТБ 1263-2001

## ПРИМЕЧАНИЕ

Дата производства, номер партии и другая дополнительная информация указана на упаковке.

ООО «ИЛМАКС» гарантирует результат только при соблюдении технологии работ в соответствии с **ТНПА** и комплексном применении составов **ilmax**.

Для подбора комплекса материалов, а также в случаях, не предусмотренных данной инструкцией, обратитесь в технический центр ООО «ИЛМАКС».