Частное предприятие «Белстройсегмент»
www.stroysegment.deal.by
stroysegment@mail.ru
Тел/ф. 017-299-97-00
Моб. тел.: 029 372-57-94, 029 751-45-42

ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА ЗАЛИВОЧНАЯ

Полиэфирная смола для изготовления искусственного камня, садовой скульптуры, декоративных фигур и панно, статуэток сувенирных и т. д

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

100 весовых частей смолы тщательно перемешать с 0,7-1 весовой частью отвердителя в течение 2-5 минут. Время желатинизации 10-20 минут при температуре 20 С. Полная полимеризация наступает в течение 2-4 часов.

Различные виды наполнителя и его количество могут влиять на цвет, время гелеобразования и отверждения смолы, поэтому рекомендуется проверить действие наполнителя на малом количество смолы, прежде чем пускать в большое производство. Температура отверждения для смолы должна быть выше 15 град.

ВНИМАНИЕ: содержит стирол. Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, используя индивидуальные средства защиты. Избегать попадания смолы, отвердителя или ускорителя на открытые участки тела, в глаза или на слизистые оболочки.

Все компоненты полиэфирной смолы хранить в закрытой таре, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей при температуре не выше 23 град.

Срок хранения смолы и отвердителя 6 месяцев.