Частное предприятие «Белстройсегмент»
www.stroysegment.deal.by
stroysegment@mail.ru
Тел/ф. 017-299-97-00
Моб. тел.: 029 372-57-94, 029 751-45-42

«ЕСТЕССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ» ПРОПИТКА СИЛИКОНОВАЯ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется в качестве финишного покрытия по камню, для обработки красного и силикатного кирпича, асбестоцементных плит, шифера, черепицы, а также изделий из железобетона, пенобетона и ЦПС с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Пропитка проникает внутрь материала, создает полуглянцевый водоотталкивающий, паропроницаемый слой с антисептическими свойствами. Препятствует росту бактерий, грибка и плесени. Создает эффект натурального природного камня, сохраняющийся на долгие годы. Применяется в качестве защиты от повторного образования «высолов» на поверхности.

Материал пожаро- и взрывобезопасный.

Предупреждает появление высолов. При появлении высолов смыть химическим раствором (5% соляной кислоты). Затем обработать поверхность пропиткой.

СВОЙСТВА

Практически без запаха, нетоксичный, экологически безопасный материал.

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

Пропитка наносится на очищенную от пыли и грязи поверхность при помощи кисти, валика, краскораспылителя в один слой до полного насыщения поверхности. Перед применением рекомендуется перемешать. После работы инструмент промыть водой. Влажность поверхности – не более 10%

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности – от +5С до +35С

УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ

Сразу после окончания работ материалом инструмент промыть водой

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5С до +30С.
- Возможно хранение и транспортировка при температуре до -25С не более одного месяца. При замерзании продукта размораживать при комнатной температуре. Не ускорять оттаивание.

СРОК ГОДНОСТИ

1 год со дня изготовления

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании материала в глаз необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При попадании материала на кожу – снять его ватным тампоном и промыть загрязненный участок водой.

СОСТАВ

Силиконовый гидрофобизатор, антисептические добавки, вода.