

SuperMold:

Марка	M10	M20	M25	M30	3301	3302	M40	625	630	640
Цвет	Полу прозр.	Белый	Белый	Белый	Полу прозр.	Полу прозр.	Белый	Белый	Белый	Белый
Пропорция отвердителя (%)	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2-3%	2-3%	2-3%
Время жизни (мин 25 °С)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Время полимеризации (часов 25 °С)	16	16	16	16	16	16	16	18-24	18-24	18-24
Твёрдость по Шору (А°)	15	20	25	30	20	30	40	25	30±2	39±2
Плотность (г/см³)	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
Вязкость (mPas - 25 °С)	15000	17000	18000	25000	18000	18000	24000	21000	27000±2000	11000±2000
Прочность на разрыв (kgf/cm²)	≥18	≥28	≥32	≥39	≥28	≥39	≥28	≥36	≥45	≥38
Сопротивление раздиру (kgf/cm)	≥20	≥20	≥25	≥31	≥20	≥30	≥18	≥27	≥33	≥25
Удлинение при разрыве(%)	≥ 520	≥ 520	≥ 510	≥ 490	≥ 500	≥ 490	≥ 390	≥ 450	≥ 460	≥ 355
Линейная усадка(%)	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.3	≤0.25	≤0.25	≤0.3