

# Инструкция

## Пошаговая инструкция по применению набора для укладки резинового покрытия

### 1. Готовим грунтовку:

170 мл.  
связующего



170 мл.  
уайт-спирита




Перемешиваем 2-3 минуты,  
получаем грунтовку

### 2. Грунтуем основание:



Кисть



Наносим грунтовку  
на основание


Основание

### 3. Готовим смесь:

3.1 Смешиваем крошку  
со связующим



Миксер или перфоратор  
с винтовой насадкой



оставшееся  
связующее



Выливаем связующее, перемешиваем 2-3 мин.,  
чтобы не было комков

3.2 Добавляем красители к смеси



Миксер или перфоратор  
с винтовой насадкой



Высыпаем пигменты в емкость  
со смесью, перемешиваем 5-8 мин.

#### 4. Наносим покрытие на основание:



#### 5. Обработка рабочего инструмента



Терку периодически смачиваем уайт-спиритом для предотвращения налипания смеси

### Оставляем до полного высыхания на 24 часа

Для приготовления грунтовки и промывки строительного инструмента можно использовать уайт-спирит или скипидар, сольвент, дизельное топливо, бензин, растворитель 646, ацетон.

#### Требования к основанию.

Основание для покрытия из резиновой крошки должно быть твердым (асфальт, бетон, дерево, металл). Поверхность основания должна быть подготовлена к нанесению покрытия, а именно:

 **Быть чистой** — очистка выметанием или пылесосом. Основание очищают от грязи, пыли разрушенные участки бетона или асфальта удаляют.

 **Быть сухой** — влажность не более 3-4%

 **Быть ровной**, с небольшим уклоном (в случае если после дождя на поверхности основания скапливается вода, это свидетельствует о неправильной подготовке основания).

#### Укладка покрытия

Для укладки покрытия из резиновой крошки температура воздуха должна быть в пределах +10° - +35°С. Влажность воздуха не более 75%. Запрещается монтаж покрытия в дождливую погоду. Не рекомендуется монтаж покрытия перед дождем и сразу после дождя.

Через 24 часа - возможны пешеходные нагрузки

Через 3-5 суток - допустимы полные эксплуатационные нагрузки

#### Область применения

- Входные зоны: лестницы, пандусы, крыльца
- На отмостку вокруг домов
- Ландшафтная архитектура
- Спортивные площадки
- Иные поверхности, где существует опасность падения

**Гарантийный срок хранения** в сухом помещении при температуре не выше +25°C - 6 месяцев с момента изготовления. Если клей хранился при температуре ниже +10°C, то перед укладкой клей нужно выдержать в течении 48 часов при температуре от +15°C до +25°C  
Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке. Срок хранения обусловлен сроком хранения клея. Спустя 6 месяцев с даты изготовления, клей может покрыться застывшей плёнкой.

**Внимание!** Используйте средства индивидуальной защиты. При работе с полиуретановым связующем не допускать попадания его на открытые участки кожи, в рот и глаза. При попадании клея в глаза следует промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

**Для безопасного использования продукции необходимо соблюдать следующие условия и рекомендации:**

- Тщательно смешивайте компоненты в соответствии с инструкцией производителя.
- Используйте продукцию в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
- Избегайте прямого контакта компонентов с кожей и глазами, используйте защитные перчатки и очки.
- Убедитесь, что конечное покрытие полностью затвердело перед эксплуатацией.
- Храните компоненты в местах, недоступных для детей и домашних животных.

**ПРОИЗВЕДЕНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**

Изготовитель ООО «ЭкоРан Про», Республика Беларусь,  
Гродненская область, г.Ивье, ул.Пески, 5.  
Претензии принимаются по эл. почте: [ecorun.feedback@yandex.ru](mailto:ecorun.feedback@yandex.ru)