

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**УНИВЕКО-25****СРЕДСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАЛИПАНИЯ СВАРОЧНЫХ БРЫЗГ****ТУ 2422-002-22451861-2015****НАЗНАЧЕНИЕ**

Средство **Унивеко-25** предназначено для защиты околошовной зоны, металлических поверхностей, конструкций и сварочного оборудования от налипания брызг расплавленного металла при ручной и автоматической дуговой сварке, лазерной и плазменной резке, а также для защиты стекла, керамики, пластмасс и других поверхностей от раскаленной стружки (искр) при работе с зачистными, режущими, угло-шлифовальными машинами. **Не содержит силикон!**

СОСТАВ

Смесь электрохимически синтезированного активированного водного раствора ПАВ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	прозрачная жидкость
Цвет	фиолетовый
Плотность при 25°C, кг/м ³	1020±4%
рН конц.	не менее 8,5

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство готово к применению. Добавление воды или растворителей не допускается. Перед применением взболтать. **Избегать обильного нанесения!**

1. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БРЫЗГ МЕТАЛЛА

Обработка поверхностей производится при помощи распылителя или кистью тонким слоем. Можно приступать к сварочным работам, не дожидаясь высыхания раствора. По окончании сварочных работ брызги металла, попавшие в защитный слой, легко удаляются металлической щеткой или ветошью. После проведения сварочных работ, излишки средства необходимо смыть водой и протереть насухо. Последующее нанесение ЛКМ не требует обезжиривания, но рекомендуется сделать первый пробный выкрас в зоне применения средства.

2. ОБРАБОТКА СТЕКЛА, КЕРАМИКИ, САНФАЯНСА, ПЛАСТМАССЫ, ЭМАЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАСКАЛЁННОЙ СТРУЖКИ (ИСКР)

Обработка поверхностей производится при помощи распылителя или кистью тонким слоем в зоне работы зачистных, режущих инструментов или углошлифовальных машин в радиусе до 2 – 3 м. Можно приступать к работам, не дожидаясь высыхания раствора. При необходимости нанести второй слой. По окончании работ брызги металла и абразивного шлама, попавшие в защитный слой, легко удаляются мягкой щеткой или влажной ветошью.

РАСХОД СРЕДСТВА

Примерный расход средства Унивеко-25 – 20 - 35 г/м².

Длительность сохранения защитных свойств нанесенного слоя средства зависит от интенсивности ведения сварочных работ, качества свариваемых материалов, режимов сварки и других факторов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СРЕДСТВОМ

Безопасен для человека. Пары средства не оказывают пагубного воздействия на органы дыхания. При попадании на кожу – промыть водой с мылом. Использовать защитные очки. При попадании в глаза - промыть водой. При появлении стойкого раздражения – обратиться к врачу. Не проглатывать. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и транспортировать при температуре от 0 °С до +35 °С в плотно закрытой таре. Допускается замораживание, выпадение осадка. После размораживания свойства не теряет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Тара подлежит переработке либо утилизации как бытовые отходы. Средство является водорастворимым, биоразлагаемым, пожаровзрывобезопасным, нетоксичным.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца с даты производства.