TEHNIČKI LIST / TECHNICAL SHEET / ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

PARFIX PU 71

DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI LEPAK ZA PARKET / TWO-COMPONENT POLYURETHANE ADHESIVE / ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

www.tritonex.rs
office@tritonex.rs / Srete Mladenovića 2,
Kragujevac Serbia
@tritonexkg

TriTonex

ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественный двухкомпонентный клей на основе полиуретана. Подходит для приклеивания массивного паркета больших размеров, многослойного паркета (таркета), мозаичного паркета, классического паркета, ламинированных покрытий, паркета из экзотических пород древесины, а также для полов с отоплением.

Преимущества:

- Увеличенное время обработки: 60–80 минут.
- Подходит для тёплых полов.
- Высокие значения силы сдвига.

MIXING RATIO (A+B)	7:1
ВНЕШНИЙ ВИД	кремообразный
ЦВЕТ	слоновая кость
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ	1,88 кг/лт
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	от +10°C до +25°C
НАНЕСЕНИЕ	зубчатый шпатель № 1–3
МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	60-80 минут (1)
ПРОХОДИМОСТЬ	примерно через 24 ч (1)
ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ	примерно через 24 ч (1)
РАСХОД	800-1400 г/м², в зависимости от основания
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА	45-65%
ВЛАЖНОСТЬ БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ	до 2.00%
СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев (2)
УПАКОВКА	8,75kg + 1,25kg ; 14kg + 2kg
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	вода (пока клей свежий)
КЛАССИФИКАЦИЯ EN ISO 17178:2020	hard



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Клей должен быть приготовлен в строго установленной пропорции. В ёмкость с Компонентом А влить всё содержимое Компонента В. При приготовлении меньшего количества необходимо добавить ровно 7:1 Компонента В на 1 кг Компонента А. Тщательно перемешать оба компонента медленно вращающимся миксером. Особое внимание уделить стенкам и дну ёмкости, соскребая материал шпателем, чтобы Компонент В полностью смешался.

Нанести паркетный клей PARFIX PU71 на подготовленное основание зубчатым шпателем. В связи с различием материалов и условий работы рекомендуется сначала выполнить пробное нанесение на небольшом участке, чтобы проверить пригодность клея PARFIX PU71 в реальных условиях. После тестирования подготовить и нанести только то количество клея, которое может быть использовано для укладки паркета в течение 60–80 минут. Время работы сокращается при повышенной температуре и влажности и увеличивается при более низких значениях.

Уложить паркет на клеевой слой таким образом, чтобы он полностью прилегал по всей поверхности. Свежие остатки клея PARFIX PU71 необходимо немедленно удалить с помощью PARFIX PU CLEANER, так как затвердевший клей можно удалить только механическим способом, что может привести к появлению пятен на паркете. Между стеной и паркетом оставить компенсационный зазор 1–2 см. Дальнейшая обработка паркета — шлифование и лакирование — возможна через 24 часа после приклеивания.

УСЛОВИЯ УКЛАДКИ

Основание: сухое, чистое, без пыли, не слишком шероховатое.

Влажность основания: цементные: макс. 2,0 %; цементные с тёплым полом: макс. 1,7 %; ангидритные: макс. 0,5 %; ангидритные с тёплым полом: макс. 0,2 %.

Расход: При повышенной влажности обязательно применение соответствующей грунтовки — PU PRIMER, PU PRIMER RAPID или BLOCK 4.5 — в качестве пароизоляционного барьера.

Подходит для: Приклеивания массивного паркета больших форматов, многослойного паркета (инженерной доски), мозаичного и классического паркета, ламинированных покрытий, паркета из экзотических пород древесины, а также для систем тёплого пола.

Хранение: Хранить в оригинальной, плотно закрытой и неповреждённой упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C, защищая от прямых солнечных лучей.

Примечание: Вода, а также влажный инструмент не должны контактировать ни с одним из компонентов. Беречь от замерзания.







OSNOVNE KARAKTERISTIKE / ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ESSENTIAL CHARACTERISTICS	PERFORMANSE / ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCE
Zatezna čvrstoća nakon 7 dana / Прочность на растяжение через 7 дней / Tensile strength after 7 days	≥1,0 N/mm2
Zatezna čvrstoća nakon 28 dana / Прочность на растяжение через 28 дней / Tensile strength after 28 days	≥1,0 N/mm2
Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon toplotnog starenja / Прочность на разрыв после термического старения / Tensile strength of bonding after thermal aging	≥1,0 N/mm2
Smicajna čvrstoća / Прочность на сдвиг / Shear strength	≥3,5 N/mm2
USAGLAŠENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / СОГЛАСОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / HARMONIOUS TECHNICAL SPECIFICATIONS	EN 17178 : 2020

ООО "Паркетные технологии" - официальный дистрибьютор компании Tritonex на территории Республики Беларусь и СНГ.
РБ, г. Минск, ул. Матусевича, д.66, пом. 156 | Тел. +375 29 10 888 11 | parkettech.bel@gmail.com | пт.бел

ПАРКЕТНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ