

Caparol White Perl Effekt

(Капарол Белый Перл Эффект)

Водно-дисперсионный состав с перламутровым блеском для декоративного оформления интерьера. Создает покрытие с эффектом белоснежного шелка.



Описание продукта

Назначение продукта	Водно-дисперсионный состав для создания элегантных белоснежных декоративных поверхностей. Создает стойкое к мытью неабразивными моющими средствами и к эксплуатационным нагрузкам покрытие. Подходит для помещений с повышенной влажностью, где предусмотрены режимы влажной дезинфекции.
Свойства	Рекомендован для декоративной отделки интерьеров в жилых и общественных помещениях, подходит для учреждений здравоохранения, детских и дошкольных учреждений, офисных зданий, ресторанов, холлов, пищевых и производственных предприятий и т.д. ■ Устойчивый к мытью с применением неабразивных моющих средств ■ Стойкий к дезинфицирующим средствам ■ Образуется покрытие с хорошими водоотталкивающими свойствами
Упаковка /Емкости упаковки	1,25 л; 2,5 л
Цвет	Материал поставляется в базовом снежно-белом цвете, рекомендован для применения без колерования. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии. Обязательно предварительное грунтование подложки в базовом белом цвете тонкослойными акриловыми матовыми интерьерными красками, например Caparol TopLatex 5 Pro или Caparol Samtex 3 Pro. Чтобы получить покрытие с равномерным цветовым тоном, подложка должна обладать равномерной впитывающей способностью.
Степень глянца	Шелковисто-матовая
Условия хранения	В сухом прохладном месте, но не на морозе. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок хранения в оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.
Технические данные	■ Плотность: ок. 1,0 г/мл.
Дополнительные продукты	SaraGrund Universal Pro (КапаГрунт Универсал Про), Caparol TopLatex 5 Pro (Капарол Топлатекс 5 Про), Caparol TopLatex 2 Pro (Капарол Топлатекс 2 Про), Caparol Samtex 3 Pro (Капарол Замтекс 3 Про), Caparol Samtex 2 Pro (Капарол Замтекс 2 Про), Alpina EXPERT Premiumlatex 3 (Альпина ЭКСПЕРТ Премиумлатекс 3), Alpina EXPERT Premiumlatex 7 (Альпина ЭКСПЕРТ Премиумлатекс 7).



Применение

Подходящие основания	Минеральные штукатурки, шпатлевки, панели, гипсокартон, дисперсионные матовые краски, бетон. Новые известково-цементные штукатурки обрабатывать только через 2-4 недели.
Подготовка основания	Подготовка основания: Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью, без разделяющих веществ, снижающих адгезию. Для финишного выравнивания поверхности нанести шпатлевку Caparol Akkordspachtel finish Pro (Капарол Аккордшпахтель финиш Про) с помощью стального нержавеющей гладильного шпателя, либо механическим нанесением аппаратами для подачи штукатурки или мощными безвоздушными распылителями, расход 1600-1800 г/м.кв. на 1 мм толщины слоя. После подсыхания отфильтровать поверхность, смачивая водой затирочную терку с накладкой из губки, или после полного высыхания отшлифовать сухим способом. Аналоги, рекомендованные изготовителем: Alpina EXPERT Feinspachtel Finish (Альпина ЭКСПЕРТ Файншпахтель Финиш) Для выравнивания впитывающей способности поверхности нанести грунтовку Caparol CapaSol Tiefgrund Pro (Капарол Капазол Тифгрунт Про) кистью, валиком или распылением в неразбавленном состоянии, расход до 100 мл/м.кв. После высыхания проникающей грунтовки (4-6 часов) нанести один слой краски Caparol TopLatex 5 Pro (Капарол Топлатекс 5 Про) в цвете, соответствующем цвету финишного покрытия, расход до 120 мл/м.кв. Аналоги, рекомендованные изготовителем: CapaGrund Universal Pro (КапаГрунт Универсал Про), Caparol TopLatex 2 Pro (Капарол Топлатекс 2 Про), Caparol Samtex 3 Pro (Капарол Замтекс 3 Про), Caparol Samtex 2 Pro (Капарол Замтекс 2 Про), Alpina EXPERT Premiumlatex 3 (Альпина ЭКСПЕРТ Премиумлатекс 3), Alpina EXPERT Premiumlatex 7 (Альпина ЭКСПЕРТ Премиумлатекс 7).
Способ нанесения	После высыхания краски (4-6 часов) равномерно нанести первый слой состава Caparol White Perl Effekt (Капарол Белый Перл Эффект), разбавленный до 20% водой, полиакриловым или полиамидным валиком с ворсом 8-11 мм. После высыхания нанести второй слой декоративного материала в неразбавленном виде венецианской кельмой (шпателем) из нержавеющей стали площадью захватки около 1 м.кв. и сразу структурировать кельмой волнообразными движениями в разных направлениях с легким нажимом. Необходимо брать на шпатель лишь столько материала, сколько возможно нанести за проход. Во избежание видимых наложений необходимо покрывать поверхность в технике «мокрое по мокрому» без перерывов. Избегать высыхания материала на шпателе.
Расход	120 -150 мл/м ² для готового покрытия. Точный расход определяется пробным путем на объекте.
Условия применения	Нижний предел температуры при нанесении покрытия: + 5 °C для материала, подложки и циркуляционного воздуха. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
Высыхание /Время высыхания	ок. 24 часов, между отдельными рабочими этапами необходимо соблюдать время сушки минимум 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.
Очистка инструментов	Сразу после применения промыть инструменты водой.

Указания

Меры предосторожности (Актуальная информация на момент публикации)	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.
Утилизация	Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	для категории данных продуктов (кат. А/а): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.
Декларация состава	Дисперсия акрилово-стирольного сополимера, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки.
Подробные указания	см. в паспорте безопасности
Сервис-центр для клиентов	Тел.: +375 162 55 97 17 Факс: +375 162 55 97 18 e-mail: info@caparol.by



Техническая информация 05.05.2026 · состояние на: ліпеня 2026 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Общество с ограниченной ответственностью "ДИСКОМ", ВУ-224704, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, вблизи д. Шебрин; тел.: +375 162 30 13 82; тел.: +375 162 30 13 70; факс: +375 162 30 13 71; www.caparol.by; e-mail: info@caparol.by