

Caparol Barkhat Effekt (Капарол Бархат Эффект)

Водно-дисперсионный состав для декоративного оформления интерьера. Придает поверхности текстуру бархата с элегантными переливами. Позволяет создавать выразительные декоративные акценты в современных и классических интерьерах, сочетая эффектный внешний вид с высокой практичностью.



Описание продукта

Область применения	Рекомендован для применения в учреждениях здравоохранения, детских и дошкольных учреждениях, офисных зданиях, ресторанах, холлах, на пищевых и производственных предприятиях и т.д.
Свойства	■ Устойчивый к мытью с применением неабразивных моющих средств ■ Стойкий к дезинфицирующим средствам ■ Образует покрытие, стойкое к повышенным нагрузкам
Упаковка	1,25 л; 2,5 л
Цвет	Материал поставляется в белой базе и может применяться без колерования, а также в колерованном виде. Продукт предназначен для компьютерной колеровки в системе ColorExpress. Чтобы исключить возможную ошибку при колеровке, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии. Обязательно предварительное грунтование подложки тонкослойной акриловой матовой интерьерной краской, например Caparol TopLatex 5 Pro, заколерованной в цветовой тон финишного покрытия. Чтобы получить покрытие с равномерным цветовым тоном, подложка должна обладать равномерной впитывающей способностью.
Хранение	В сухом прохладном месте, но не на морозе. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок хранения в оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.
Технические параметры	Технические характеристики согласно EN 13300: в зависимости от цветового тона возможны отклонения от технических характеристик ■ влажное истирание: 1 класс ■ Плотность: ок. 1,22 г/мл.
Дополнительные продукты	CapaGrund Universal Pro (КапаГрунт Универсал Про), Caparol TopLatex 5 Pro (Капарол Топлатекс 5 Про), Caparol TopLatex 2 Pro (Капарол Топлатекс 2 Про), Caparol Samtex 3 Pro (Капарол Замтекс 3 Про), Caparol Samtex 2 Pro (Капарол Замтекс 2 Про).



Применение	
Подходящие подложки	Минеральные штукатурки, шпатлевки, панели, гипсокартон, дисперсионные матовые краски, бетон. Новые известково-цементные штукатурки обрабатывать только через 2-4 недели.
Подготовка подложки	Подготовка основания: Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью, без разделяющих веществ, снижающих адгезию. Для финишного выравнивания поверхности нанести шпатлевку Caparol Akkordspachtel finish Pro (Капарол Аккордшпахтель финиш Про) с помощью стального нержавеющей гладильного шпателя, либо нанести шпатлевку Caparol Akkordspachtel finish ProSpray (Капарол Аккордшпахтель финиш ПроСпрей) механическим нанесением аппаратами для подачи штукатурки или мощными безвоздушными распылителями, расход 1600-1800 г/м.кв. на 1 мм толщины слоя. После полного высыхания поверхность отшлифовать сухим способом. Для выравнивания впитывающей способности поверхности нанести грунтовку Caparol CapaSol Tiefgrund Pro (Капарол Капазол Тифгрунт Про) кистью, валиком или распылением в неразбавленном состоянии, расход до 100 мл/м.кв. После высыхания проникающей грунтовки (4-6 часов) нанести один слой краски Caparol TopLatex 5 Pro (Капарол Топлатекс 5 Про) в цвете, соответствующем цвету финишного покрытия, расход до 120 мл/м.кв. Аналоги, рекомендованные изготовителем: CapaGrund Universal Pro (КапаГрунт Универсал Про), Caparol TopLatex 2 Pro (Капарол Топлатекс 2 Про), Caparol Samtex 3 Pro (Капарол Замтекс 3 Про), Caparol Samtex 2 Pro (Капарол Замтекс 2 Про).
Метод нанесения	Способ нанесения: После высыхания краски (4-6 часов) равномерно нанести первый слой состава Caparol Barkhat Effekt (Капарол Бархат Эффект) без разбавления венецианской кельмой, распределяя состав волнообразными движениями в разных направлениях. После высыхания нанести второй слой декоративного материала в неразбавленном виде венецианской кельмой (шпателем) из нержавеющей стали площадью захватки около 1 м.кв. волнообразными движениями в разных направлениях с легким нажимом, повторяя технику первого слоя. Необходимо брать на шпатель лишь столько материала, сколько возможно нанести за проход. Во избежание видимых наложений необходимо покрывать поверхность в технике «мокрое по мокрому» без перерывов. Избегать высыхания материала на шпателе.
Расход	120 -150 мл/м ² для готового покрытия. Точный расход определяется пробным путем на объекте.
Условия применения	Нижний предел температуры при нанесении покрытия: + 5 °C для материала, подложки и циркуляционного воздуха. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
Сушка/время сушки	ок. 24 часов, между отдельными рабочими этапами необходимо соблюдать время сушки минимум 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.
Чистка инструментов	Сразу после применения промыть инструменты водой.

Замечание	
Внимание (Информация по состоянии техники при печати)	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.
Утилизация	Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	для категории данных продуктов (кат. А/а): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.
Декларация состава	Дисперсия акрилово-стирольного сополимера, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки.
Подробные информации	см. в паспорте безопасности
Центр обслуживания	e-mail: info@caparol.by г. Брест: +375 (162) 30 13 82 г. Минск: + 375 (17) 356 46 00 г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 г. Витебск: +375 (212) 63 54 45 г. Гомель: + 375 (232) 53 07 53 г. Могилёв: +375 (222) 33 10 10



Техническая информация Caparol Barkhat Effekt_14.09.2026 · состояние на: сентября 2026 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Общество с ограниченной ответственностью "ДИСКОМ", ВУ-224704, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, вблизи д. Шебрин; тел.: +375 162 30 13 82; тел.: +375 162 30 13 70; факс: +375 162 30 13 71; www.caparol.by; e-mail: info@caparol.by