

Parkettöl 879

Масло для паркета 879

Свойства:	<ul style="list-style-type: none"> • пригоден для объектов с особенно высокой эксплуатационной нагрузкой • обладающее высокой износостойкостью масло для впитывающих деревянных полов • может наноситься валиком, двухсторонним шпателем или распылителем • готово к использованию • на основе синтетических масел • экономично в применении 	
Для импрегнации:	<ul style="list-style-type: none"> • всех деревянных полов из твёрдых и мягких пород древесины • дощатых полов, деревянной мостовой, индустриального паркета, деревянных покрытий в спортивных залах, паркета на полах с подогревом, OSB – плит и экзотичных видов древесины • в качестве грунтовки и дополнительной импрегнации под Форбо масла и воски для паркета 	
Технические характеристики:	<p>Цвет:</p> <p>Плотность:</p> <p>Вязкость:</p> <p>Очиститель:</p> <p>Способ нанесения:</p> <p>Расход:</p> <p>Время для высыхания:</p> <p>Первое осторожное хождение:</p> <p>Окончательная твердость:</p> <p>Допустимый срок хранения:</p> <p>Морозостойчивый:</p> <p>Маркировка по предписанию об опасных веществах:</p> <p>GISCODE:</p> <p>Паспорт безопасности:</p>	<p>коричневато-прозрачный</p> <p>0,86 г/см³</p> <p>низкая</p> <p>КН-Растворитель, 890 Базовый очиститель</p> <p>валик для масел и воска и двухсторонний шпатель</p> <p>прибл. 80 - 100 г/м² нанесенный слой валиком, 30 г/м² - шпателем, зависит от породы древесины и состояния паркетного пола</p> <p>прибл. 18 часов при нанесении валиком, прибл. 8 – 12 часов при нанесении шпателем</p> <p>через 24 часа</p> <p>через 6 – 8 дней,</p> <p>ковры настилать через 4 – 6 недель</p> <p>в заводской упаковке мин. 60 месяцев, вскрытые упаковки использовать в кратчайшие сроки</p> <p>да</p> <p>нет</p> <p>Ö 60</p> <p>по запросу</p>

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Основание:	<p>должно быть чистым и без остатков масел, воска, силикона и других слоёв, уменьшающих адгезию. Перед обработкой паркета следует его грубо отшлифовать и заполнить швы до 2 мм 870 Шпатлевкой для паркета, смешанной с древесной пылью от шлифования абразивом не крупнее Р 80. После затвердевания затирки (прибл. 30 минут) ее следует удалить с поверхности шлифовальной бумагой. Шлифовка мелкозернистой шлифовальной бумагой зависит от вида древесины. Следует избегать шлифовки паркета чересчур мелкозернистой шлифовальной бумагой, так как пол будет настолько плотно отшлифован, что будет препятствовать проникновению Масла для паркета 879 в поры древесины.</p>
-------------------	---

Технология применения:	<p>Тщательно встряхните упаковку перед использованием. На отшлифованный и очищенный деревянный пол нанесите равномерно 879 Масло для паркета с помощью валика 1-2 раза. Избегайте образования луж при нанесении. Для создания одинаковой поверхности после нанесения масла с помощью шпателя или распылителя, следует немедленно начать его распределение по поверхности и «массирование» однодисковой шлифовальной машиной (белым падом).</p>
-------------------------------	--

	Температура помещения во время применения должна быть 15 - 20 °С, относительная влажность воздуха - 50 - 60 %. Во время высыхания следует обеспечить равномерное проветривание помещения, а также избегать прямых солнечных лучей и сквозняков.
	После полного высыхания (прибл. 6-8 дней) мы рекомендуем нанести для заполнения пор и в качестве ухода 877 Жидкий воск или 861 Молочко для паркета.
Рекомендация по уходу:	Следует регулярно ухаживать за обработанными маслом паркетными полами. Для этого мы рекомендуем использование 892 Мыла для паркета и 861 Молочка для паркета. Запрашивайте отдельно техническую информацию продукта по уходу!
Средства для очистки и ухода:	Загрязнения 879 Маслом для паркета по возможности необходимо быстро удалять, рабочие инструменты следует сразу же очистить с помощью 890 Базового Очистителя для паркета.
Максимальные параметры ЕС для данного продукта:	Согласно Предписанию ЕС 2004/42 максимальное содержание летучих органических веществ в продукте, готовом к применению, должно составлять в категории A/f/Lb: 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010). Данный продукт содержит макс. 700 г/л летучих органических веществ.
Упаковка:	1 л, 5 л, 10 л нетто

Примечание: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения различных материалов, методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия.
Применение в целях, неуказанных в данном техническом описании, требует письменного согласия производителя. В противном случае производитель не несет ответственности.

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

75755_01_879

Издание от 4 ноября 2008 года заменяет
издание от 18 мая 2004 года