

Reg. 13

Aqua Wood Putty Solution 8802

Aqua - шпатлевка для паркета High Solid

Свойства:

- водно-дисперсионная, не содержит растворителей
- смешивается со шлифовальной пылью всех пород древесины
- пастообразная, легко смешивается
- высокая степень заполнения, низкая усадка
- длительное время использования без дополнительного разбавления
- быстросохнущая, короткое время сушки до шлифовки
- плохо удаленные остатки шпатлевки хорошо видны на поверхности

Предназначена для:

- всех видов паркета, пород древесины и деревянных полов
при ширине шва до 2 мм

Технические характеристики:

Основа:	PUR-PVAc
Цвет:	молочный
Плотность:	1,02 г/см ³
Консистенция:	средняя вязкость
Очиститель:	вода
Способ нанесения:	гладкий шпатель, двухсторонний шпатель (75080)
Расход:	прибл. 50 – 100 г/м ² , зависит от состояния покрытия, температуры и относительной влажности
Время для подсушки:	прибл. 30 – 60 мин.*
Допустимое время хранения:	не менее 12 месяцев, в оригинальной упаковке при температуре 5 - 30 °C
Морозоустойчивый продукт:	нет
Маркировка по постановлению об опасных веществах по GefStoffV:	нет
GISCODE	W 2+
Паспорт безопасности:	по запросу

* Выше указанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Основание:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без остатков масла, воска, силикона и других слоев, уменьшающих сцепление. Паркетный или дощатый пол следует отшлифовать до чистоты абразивом Р 80 или мельче.

Применение:

Перед смешиванием с древесной пылью тщательно размешать Aqua - шпатлевку для паркета до получения гомогенной смеси!

Смешайте 8802 Aqua - шпатлевку для паркета High Solid со шлифовальной пылью от шлифовки абразивом Р 80 или мельче, по возможности той же породы древесины, которую собираетесь шпатлевать, всыпая и перемешивая до образования легко наносимой, сметанообразной пасты (прибл. 15 % вес. частей шлифовальной пыли). Оставьте небольшое количество не смешанной Aqua - шпатлевки для паркета High Solid, для разведения полученного состава в процессе производства работ. Шлифовальная пыль от некоторых пород древесины склонна к чрезмерному набуханию, разбавьте шпаклевочную смесь оставшейся 8802 Aqua - шпатлевкой для паркета High Solid. Слишком густо замешанная паста недостаточно эластична в стыках после высыхания и может оставлять поры и небольшие стыки незаполненными.

Мы рекомендуем использовать **нержавеющий** двухсторонний шпатель (75080). Шпатлевание полов лучше производить по диагонали, по всей площади во избежание пропусков, заполняя все стыки, трещины и сколы, не оставляя при этом слоя шпаклевочной смеси на поверхности.

Примерно через 30-60 минут после подсушки, следует произвести шлифовку абразивом P80 – 100 для удаления остатков шпаклевочной смеси с поверхности пола и продолжить его обработку, по необходимости, до готовности. В тех случаях, когда ширина швов превышает 2 мм, рекомендуем прошпаклевать повторно.

В заключение, пол может быть защищен с помощью любой из рекомендованных систем для паркета Forbo (лак/импрегнация/масло).

Очиститель: Загрязнения 8802 Aqua - шпатлевкой для паркета High Solid, следует удалить как можно быстрее, а рабочие инструменты сразу после использования очистить водой.

Безопасность: И в случае применения мало вредных замазывающих средств, следует соблюдать обычные меры предосторожности, при появлении пыли носить защитную маску. Хранить и транспортировать, не подвергая морозу, хранить при температуре не выше 30 °C.

Указание: Учитывайте техническую информацию на другие вспомогательные вещества.

При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.

Упаковка: 1 л нетто одноразовая тара (192/паллет).
5 л нетто одноразовая тара (72/паллет).
10 л нетто одноразовая тара (44/паллет).

Обратите особое внимание: Данные сведения, полученные нами в результате испытаний в лабораторных условиях и на практике, мы передаем Вам для информации. Мы не можем предоставить гарантии по частным случаям эксплуатации в связи с большим количеством возможностей эксплуатации и условиями хранения, находящимися вне сферы нашего влияния. Любое иное применение, не оговоренное в нашем техническом описании, требует нашего письменного согласия. В противном случае мы не несем никакой ответственности. Поэтому рекомендуем Вам провести достаточное количество собственных испытаний, в частности, для редких (экзотичных) пород древесины, в отношении которых не имеется достаточного опыта по переработке и содержащимся в них веществам, которые могут повлиять на свойства покрытия. В остальном ссылаемся на наши Общие условия сделок. С момента получения данной технической информации все предшествующие издания по технике применения и информация по продукту утрачивают силу!