

**Теоретический вес
стандартного латунного и медного листа (600x1500
мм)**

#, мм	Латунь ЛС-59-1, Л63	Медь М1,М2,М3
0,4	3,1	3,21
0,5	3,83	4,1
0,6	4,6	4,8
0,7	5,45	5,6
0,8	6,12	6,4
0,9	6,9	7,25
1,0	7,65	8,05
1,1	8,42	8,82
1,2	9,2	9,62
1,3	9,95	10,42
1,4	10,72	11,22
1,5	11,5	12,02
1,6	12,25	12,84
1,8	13,8	14,43
2,0	15,3	16,02
2,2	16,85	17,63
2,5	19,2	20,1
3,0	23,0	24,05
3,5	26,8	28,1
4,0	30,6	32,06
4,5	34,35	36,1
5,0	38,3	40,05
5,5	42,1	44,1
6,0	45,9	48,1
6,5	49,8	52,1
7,0	53,6	56,1
7,5	57,4	—
8,0	61,2	64,1
9,0	68,9	72,1
10,0	76,5	80,15
11,0	84,2	88,2
12,0	90,45	95,8
13,0	99,8	104,1
14,0	107,2	112,2
15,0	114,3	120,2
16,0	122,4	128,2
18,0	137,7	145,0